

## ROCOCO STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

Technický list SC 00288

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b><u>NÁZEV:</u></b>           | <b>ROCOCO STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO</b>  |
| <b><u>TYP:</u></b>             | minerální povlak  |
| <b><u>POUŽITÍ:</u></b>         | Vysoce lesklý vnitřní nátěr   |
| <b><u>CHARAKTERISTIKA:</u></b> | <p><b>Specifická váha:</b> 1.750 ± 30 g/EN při 20 °C</p> <p><b>Výdatnost:</b> 5 - 6 m<sup>2</sup>/LT dvě vrstvy na hladkém povrchu (můžete lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a nasákavosti podkladu a způsobu aplikace)</p> <p><b>Estetický efekt:</b> lesklý</p> <p><b>Viskozita:</b> = = =</p> <p><b>Zbarvení:</b> Barevný gamut z katalogu</p> <p><b>Balení:</b> LT. 1 - LT. 4 - LT. 12</p> |
| <b><u>DOBA SCHNUTÍ:</u></b>    | <p><b>Suchý na dotek:</b> po 3-4 hodinách při 20°C</p> <p><b>Přetíratelný:</b> po 24 hodinách při 20 °C</p> <p><b>Úplně suchý:</b> 28 dní při 20°C</p>  |

**VLASTNOSTI A TRVANLIVOST:**

Po úplném vyschnutí výrobku se vytvoří prodyšný film s dobrou odolností proti běžnému oděru a opotřebení.

| SPECIFIKACE                | STANDARD          | HODNOTA                                       | OZNAČIT |
|----------------------------|-------------------|---|---------|
| EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK | ČSN EN ISO 16000  | TVOC <1 mg/m <sup>3</sup><br>TŘÍDA A+         |         |
| OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK   | -                 | NEOBSAHUJE                                    |         |
| HODNOTA FORMALDEHYD, X     | HE AT 1902-3      | X<0.005 mg/m <sup>2</sup> h<br>F****          |         |
| TĚKAVÝ OBSAH               | Pokyny 2004-42-ES | max. 26 g/l<br>(limit EU 200 g/l)<br>Kat. A/I |         |

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

**Staré stěny:** Odstraňte starou nelepivou a loupající se barvu na zdi a omyjte ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. V případě potřeby opravte nerovnost stěny. Poté naneste první vrstvu PRIMER 1200 zředěnou vodou 50% jako fixační nátěr. Přibližně po 4 hodinách při 20 °C naneste druhou vrstvu PRIMERu 1200 zředěnou 20-30% vodou. Asi po 4 hodinách při 20°C pokračujte v aplikaci ROCCOCO STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETO.

**Nové stěny:** Pokud je základna zaprášená, důkladně omyta a vysušena. Dále naneste vhodný penetrační povlak vhodný pro povrch. Když je penetrace úplná vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMERu 1 200 zředěnou vodou přibližně 15-20 %. Přibližně po 4 hodinách při teplotě 20°C pokračujte v aplikaci barvy ROCCO STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETO.

|                                  |                      |                                  |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| <b><u>PŘÍPRAVA PRODUKTU:</u></b> | <b>Ředění:</b>       | připraveno k použití             |
| <b><u>POUŽITÍ:</u></b>           | <b>Nástroje:</b>     | štetec, kovové nerezové hladítko |
|                                  | <b>Počet nátěrů:</b> | 2 -3 vrstvy                      |

### **APLIKAČNÍ CYKLUS:**

**1) Starožitný lesklý efekt:** naneste ROCOCO STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRET s kovovou nerezovou špachtlí PV 43 nebo PV44 , PV45 a vytvořte hladký a kompaktní povrch. Přibližně po 6 hodinách při teplotě 20 °C povrch jemně obrousíme a nanese špachtlí ROCCO STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETO a nepravidelnými pohyby o délce 6–10 cm na povrch nekompletní, ale částečně každou přibližně 4–5 cm dlouhou stěnu. Asi po 1 hodině při 20 °C začnete vrstvu ROCOCO STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRET O znovu nanášet na oblasti, které nebyly zakryty částečným překrytím první vrstvy v první vrstvě.

Leštění a ochrana: Když je povrch téměř suchý, pohybujte povrchem ve všech směrech s mírným tlakem na povrch a pokračujte v nanášení malého množství produktu, dokud nedosáhnete lesklého až zrcadlového povrchu. Když je ROCOCO ŠTUK VENEZIANO LUCIDO DIRETO téměř suchý, může být povrch ještě více vyleštěn kovovou nerezovou špachtlí s intenzivnějšími tahy špachtlemi ve všech směrech, dokud nedosáhnete požadovaného lesku. Pro zvýšenou voděodolnost a ještě děrovanější leštěný povrch naneste tenkou vrstvu pasty CERA LUCIDANTE 370 nebo CERA LUCIDANTE 420. Když je pasta CERA LUCIDANTE 370 nebo 420 po asi 3-4 hodinách, povrch zůstává matný. Pro dosažení vysokého lesku použijte vlněnou tkaninu a krouživými pohyby a intenzivním tlakem na povrch vyleštěte povrch na požadovaný lesk. Čím intenzivnější je leštění, tím lesklejší až zrcadlově lze povrch dosáhnout.

Pozn.: před aplikací je nutné se podívat na video instrukce pro aplikaci vybraného efektu.

od +10°C do +30°C.

ujistěte se, že je nádoba i po použití pevně uzavřena a skladujte při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.

přibližně 2 roky, pokud je nádoba řádně skladována a nebyla otevřena.

Před použitím produkt důkladně promíchejte.

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a obličej vhodnými ochrannými pomůckami. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny týkající se manipulace, bezpečnosti a osobní ochrany lze nalézt v bezpečnostním listu, který je k dispozici v elektronické verzi na [internetových stránkách www.dekorativne-natery.sk](http://internetových stránkách www.dekorativne-natery.sk)

Nástroj musí být ihned po použití důkladně omyt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nástroje nesmí být čištěny ve vodních tocích, kanalizacích.

Nakládání dle zákona č. 75/2015 Sb., o odpadech a dle platných předpisů. S použitými obaly likvidujte v souladu s platnými předpisy a metodami nakládání s odpady.

### **APLIKAČNÍ TEPLOTA:**

### **SKLADOVÁNÍ:**

### **STABILITA:**

### **POZNÁMKY:**

### **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

### **A LIKVIDACE**

Vydání: No 7 března 2023

Vydal: Inspekční oddělení VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY