

## MAGIC LIGHT FINITURA K 110

### Technický LIST:

NÁZEV:

MAGIC LIGHT FINITURA K 110

TYP:

Vícebarevný luminiscenční povrch na vodní bázi ve tmě a fluorescenční v dřevofialovém světle

POUŽITÍ:

Vnitřní dekorace.

CHARAKTERISTIKA:

**Specifická hmotnost:** 1,010 ± 30 gr/LT při 25°C

**Viskozita:** = = =

**Vydatnost:** 8-10 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladkých površích ( může se lišit podle drsnosti , pórovitost a povrchová absorpce a způsob aplikace

**Efekt:** Luminiscenční ve tmě a fluorescenční v dřeveno-fialovém světle

**Zabarvení:** Světle modrá- ve tmě; zelená, bílá, červená a žlutá ve dřevěno-fialovém světle

**Balení:** LT. 0,500,- LT. 1

SUŠENÍ:

**Suché na dotyk:** 3-6 hodin při 20°C

**Přetíratelné:**

**Úplně suché:** 24-36 hodin při 20°C

VLASTNOSTI A  
ODOLNOST:

Bílá barva na vodní bázi pro vnitřní použití, která absorbuje přirozené i umělé světlo, než ho vrátí v úplné tmě.

Právě proto se po 5 minutách osvětlení místnosti vyzdobené povrchovou úpravou MAGIC LIGHT K110, kdy světla zhasnou, ošetřené stěny se postupně opět rozsvítí a o několik minut později se stabilizují.

Luminiscence může trvat od 5 do 7 hodin, v závislosti na množství absorbovaného světla a intenzitě tmy, která se během této doby postupně snižuje. MAGIC LIGHT Finish K110 zůstává bíle matná a prodyšná. Pokud je povrchová úprava MAGIC LIGHT K110 osvětlena ( neonová nebo fialová lampa) změní svou barvu ze světle modré (v tmavé) na zelenou, červenou, žlutou a bílou.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Povrch, který se má zdobit, má být bílý nebo ve světlé barvě. Pokud byl povrch již natřen, musí být barva dobře přilnutá a nesmí se olupovat. Naneste 2 nátěry Primer 400 po 8 hodin při 20°C aplikujte povrchovou úpravu MAGIC LIGHT K110.

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

**Ředění:** připraveno k použití – dobře promíchejte s dřevěnou tyčinkou

POUŽITÍ:

**Nástroje:** Kartáč-váleček-mořská houba a sprej

**Počet nátěru:** 1 nebo více



VALPAINT S.p.A.  
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY  
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384  
E-mail: info@valpaint.it  
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425  
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

[www.valpaint.it](http://www.valpaint.it) • [www.valpaintjungle.it](http://www.valpaintjungle.it)

### **APLIKAČNÍ CYKLUS:**

Magic Light Finish K 110 lze aplikovat na nové i staré barvy, hladké nebo drsné povrchy, ale dobře přilnoucí a neodlupující se štětcem PV 76 nebo mořskou houbou PV32 nebo válečkem, alternativně použijte kompresor s multispray pistolí s tryskami 2,5-3mm.

**Skladování:** Dbejte na to, aby byla plechovka i po použití pevně uzavřena a skladovala při teplotě mezi +5 °C a +30 °C.

**Doba použitelnosti:** přibližně 1 rok, pokud je dobře utěsněn a nikdy neotevřen

### **POZNÁMKY:**

Před použitím dobře promíchejte dřevěnou tyčinkou nebo kovovou tyčinkou

Aplikační teplota nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Umyjte nástroje brzy po použití vodou a mýdlem.

**Technický list č. SC 00256 vydaný manažerem kontroly kvality :**

**Vydání č. 1**

**duben 2015**

**Strana 2 z 2**