

KLONDIKE CORTEN TOP

Technický list SC 00260

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

KLONDIKE CORTEN TOP

nátěr pro interiér a exteriér charakteristickým efektem CORTENU věrně imitující povrch rze

vodou ředitelný nátěr určený do interiéru a exteriérů

Specifická hmotnost: 1.200 ± 30 gr/LT při 20 °C

Vydatnost: 2 - 3 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)
1,5 – 2 m²/LT dvě vrstvy na hladký povrch (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

APLIKACE NA MOKRÝ POVRCH

Třída		A	Fh	fh		
č.		[mm ²]	[N]	[N/mm ²]		
1		1808.6	2722.4	1.51	100% A/B	-

APLIKACE NA SUCHÝ POVRCH

Třída		A	Fh	fh		
č.		[mm ²]	[N]	[N/mm ²]		
1		1808.6	2423.2	1.34	100% A/B	-

Stanovení tepelné kompatibility po cyklech rozmrazování podle UNI EN 13687: 2003:

VZOREK BEZ CYKlickÉM ROZMRAZOVÁNÍ

Třída		A	Fh	fh		
č.		[mm ²]	[N]	[N/mm ²]		
1		1816.2	3034	1.67	70% A/B	30% B

VZOREK PO CYKlickÉM ROZMRAZOVÁNÍ

Třída		A	Fh	fh		
č.		[mm ²]	[N]	[N/mm ²]		
1		1816.2	2521.6	1.39	100% A/B	

Stanovení propustnosti pro kapaliny podle UNI EN 1062-3: Stanovení propustnosti pro kapaliny (W) < 0.09 Kg/m² *h½

Stanovení vlastnosti přestupu vodných pár podle UNI EN ISO 7783-2012: pro hrubku 350µm CatV2 pro hrubku 1000 µm Cat. V3.

Stanovení účinnosti vůči řasám UNI EN 15458:2014: Odolnost vůči řasám naneseném filme. Klasifikace 0, Neumožňuje růst řas na povrchu. Koeficient propustnosti vodných pár (W) < 0,09 Kg/m²

Estetický efekt: Efekt rze

	Viskozita UNI 8902	23000 ± 1000 při 25 °C
	Zabarvení:	Barevná škála z katalogu
	Balení:	LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5
<u>DOBA SCHNUTÍ:</u>	Suchý na dotek:	1 hodina při teplotě 20 °C
	Přetíratelný:	3 – 4 hodiny při teplotě 20 °C
	Zcela suchý:	po 24 hodinách při teplotě 20 °C
<u>CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:</u>		
	KLONDIKE CORTEN TOP je průdušný a umývatelný. Jeho chemické složení umožňuje speciální efekt má dvojitý čistící účinek. Dešťové kapky skluznou po povrchu o odvedou prachové nánosy a zabrání usazování prachu a nečistot na povrchu. Jakmile povrch uschne vytvoří se průdušný film odolný vůči otěru. Po vysušení KLONDIKE CORTEN TOP odolává vysokým teplotám +50 °C a nízkým teplotám -40 °C	
<u>PŘÍPRAVA POVRCHU:</u>	Hladký podklad: Odstraňte staru odlupující se barvu a důkladně omyjte vhodným čistícím prostředkem. Potom vyrovnejte povrch jak je potřebné. Po vyschnutí podkladu naneste penetrační nátěr vhodný na nátěry s obsahem vápna. Potom aplikujte PRIMER 1200 válečkem nebo stříkáč pistolí. Přibližně po 6 hodinách při teplotě 20 °C pokračujte s aplikací KLONDIKE CORTEN TOP.	
	Drsný, nerovný podklad: Odstraňte staru odlupující se barvu a důkladně omyjte vhodným čistícím prostředkem. Potom vyrovnejte povrch jak je potřebné. Po vyschnutí podkladu naneste penetrační nátěr vhodný na nátěry a omítky s obsahem vápna. Pokračujte v aplikaci KLONDIKE RASANTE R7 kovovou nerezovou špachtli PV 44 a vyhladte podklad. KLONDIKE RASANTE R7 působí aj jako základný nátěr, a proto už není nutné použít PRIMER 1200. Proto po 12 hodinách pokračujte s aplikací KLONDIKE CORTEN TOP.	
<u>PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:</u>	ředění:	připravený na použití
<u>APLIKACE:</u>	způsob:	štětec, kovové nerezové hladítko
	počet nátěrů:	1 – 2
<u>APLIKAČNÍ CYKLUS:</u>	Klasický efekt - špachtle: aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP a pokryte celý povrch s použitím kovové špachtle PV 44 po celém povrchu s tloušťkou přibližně 1 mm. Vydátnost: přibližně 2 – 3 m ² jedna vrstva na hladký povrch COLATO efekt – aplikujte jednu vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP štětcem PV 76 v úzkých pruzích shora dolů, a naopak o tloušťce 1mm – 2cm po celé délce a pokračujte na celý povrch. Po 15 - 20 minutách při teplotě 20°C aplikujte druhou vrstvu KLONDIKE CORTEN TOP s použitím neřezový kovový špachtle PV 44 a naneste produkt na celý povrch vertikálně shora dolů a naopak o tloušťce 1mm, tak aby stě nevyhladili první vrstvu. Je důležité aplikovat druhou vrstvu kým je ještě prvá vrstva mokrá aby stě zabránili rychlému vysušení a viditelným spojmům. Vydátnost: přibližně 1,5 – 2 m ² dvě vrstvy na hladký povrch.	
<u>TEPLOTA APLIKACE:</u>	N.B.: před aplikací je potřebné podívat video-návod na aplikaci zvoleného efektu. od +10 °C do +30 °C. Neaplikujte během přímého slunečního záření a vetřeného počasí. Předjedte aplikaci během vlhkého a dráždivého a mrazivého počasí.	
<u>SKLADOVÁNÍ:</u>	ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C.	

STABILITA:

POZNÁMKY:

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A
LIKVIDACE

přibližně 1 rok, jak je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

Důkladně promíchejte produkt před použitím.

Omyjte nástroje vodou a saponátem ihned po použití.

Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listu.

Nářadí je nutné ihned po použití důkladně omyjte vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.3, Červen 2019

Vydané: Oddělením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY