



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.dsluxdecor

SC 00236

VELIDOR FINE

Technický list

NÁZEV:

VELIDOR FINE

TYP:

siloxanová povrchová úprava

POUŽITÍ:

dekorace interiéru a exteriéru na vodní bázi

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1.120 ± 30 gr/LT. při 20 °C. (může se lišit podle drsnosti, nasákavosti povrchu a způsobu aplikace)

Viskozita: = = =

Vydatnost : 25 - 30 m²/LT.

Efekt: matný

Zabarvení: podle katalogu

Balení: LT. 1-LT.2,5- LT.5

Suché na povrchu: 1 hodina při 20°C

Přetíratelné: 6-8 hodin při 20 °C

Úplně suché: 24 - 36 hodin při 20°C

DOBA SCHNUTÍ:

VLASTNOSTI A

ODOLNOST:

Siloxanový nátěr pro zdobení vnitřních a vnějších povrchů. VELIDOR FINE lze použít k vytvoření exkluzivního prostředí ve starožitném stylu, které zobrazuje klasický renesanční styl, ale zároveň je v souladu s nejnovějšími dekorativními trendy. VELIDOR FINE je prodyšný a omyvatelný, lze jej přetřít a snadno se nanáší různými nástroji (kartáč, rukavice, houba, váleček atd.).

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré povrchy. Odstraňte starou loupající se barvu a omyjte vodou a vhodným saponátem. Dále naneste nátěr PRIMER 1200 zředěný 50% s vodou, aby působil jako fixační prostředek. Přibližně po 4 hodinách při teplotě 20 °C naneste druhou vrstvu PRIMERu 1200 zředěnou 15 - 20% vodou. Pokud jsou však povrchy čisté a neloupou se, naneste jednu nebo dvě vrstvy PRIMER 1200 zředěné 15 - 20% vodou. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci přípravku VELIDOR FINE.

Nové povrchy. K opravě povrchu použijte výplň. Po zaschnutí povrch obrousíte a poté naneste jednu nebo dvě vrstvy PRIMER 1200 zředěného 15 - 20% vodou. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci přípravku VELIDOR FINE.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

POUŽITÍ:

Ředění: ředit 20-30% s vodou

Nástroje: kartáč-rukavice - houba- váleček

Počet nátěrů : 1 nebo 2

Naneste vrstvu VELIDOR FINE krouživými tahy štětcem nebo rukavicí. Alternativně lze VELIDOR FINE aplikovat křížovými tahy štětce ve všech směrech. VELIDOR FINE lze také nanášet štětcem nebo válečkem a opracovávat houbičkou nebo rukavicí brzy poté, dokud je barva ještě mokrá.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.dsluxdecor

SC00236

Na práni lze po 6 - 8 hodinách při 20°C aplikovat druhý nátěr VELIDOR FINE.

VELIDOR FINE lze aplikovat buď na PRIMER 1200 (pro interiér i exteriér) nebo přímo na jakoukoliv jinou barvu bohatou na pryskyřici, která správně přilne k povrchu, je v dobrém stavu.

Nakonec lze VELIDOR FINE použít na BUCCIATO PLASTICO 539, PLASTICO LISCIO 509, ISOLPAINT M399 a ANTICANDO 300 nebo 600.

Aplikační teplota: nad + 5 ° C a pod + 30 ° C.

Neaplikujte na přímé sluneční světlo nebo ve větrných podmínkách. Nepoužívejte ve velmi vlhkých dnech nebo na zmrzlé povrchy.

Sušení: v bezprašném prostředí po dobu 1 hodiny při 20 °C. Přetíratelné po 6 - 8 hodinách při 20°C. Ztvdne po 24 hodinách, v závislosti na teplotě místnosti.

Skladování: ujistěte se, že je plechovka i po použití pevně uzavřena a skladována při teplotě ne nižší než +10 °C a vyšší než +30 °C.

Stabilita: přibližně 2 roky, pokud je dobře utěsněna a nikdy otevřena

POZNÁMKA:

Skladovací teplota a aplikační teplota nesmí být nižší než +5 °C a nesmí být vyšší než +30 °C. Nepoužívejte na slunci nebo v případě silného větru. Vyhněte se dnům s vysokou vlhkostí nebo zmrzlými povrchy. Pracovní nástroje musí být ihned po použití omyty vodou a mýdlem.

Technický list č. SC 00236 vydaný oddělením kontroly kvality

Vydání č. 1.

července 2012