

## SABULADOR SOFT

Technický list SC 00228

**NÁZEV:**

**SABULADOR SOFT**

**TYP:**

barvy s luminiscenčním efektem

**POUŽITÍ:**

vodou ředitelná barva určená pro interiérovou výzdobou

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická hmotnost:**

1.100 ± 30 gr/LT při 25 °C

**Vydatnost:**

9 - 10 m<sup>2</sup>/LT ve dvou nátěrech pro efekt na hladkém povrchu (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace)  
8 - 9 m<sup>2</sup>/LT ve dvou nátěrech pro pruhovaný efekt na hladkém povrchu (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace)

**Vydatnost:**

14-16 m<sup>2</sup>/LT ve dvou nátěrech (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace)

**METEORU10**

**a**

**METEORU 12**

**Estetický efekt:**

Opalescentní pololesklý efekt

**Viskozita:**

5000 cps

**Zabarvení:**

Lux Argento 100, Lux Oro 200, Lux Alluminio 300, Lux Bianco Pieno 400, Matt Gesso 500 a barevná škála z katalogů

**Balení:**

LT. 1 - LT. 4 - LT.12

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Suchý na dotek:**

po 1 hodinách při teplotě 20 °C

**Přetiratelný:**

po 3 -4 hodinách při teplotě 20 °C

**Zcela suchý:**

po 24 hodinách při teplotě 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A**

**ODOLNOST:**

Jedná se o barvu na vodní bázi pro interiéry s exkluzivními světelnými písčnými odrazy. Sabulador Soft lze použít k vytváření exkluzivních a elegantních prostředí v souladu s novými dekorativními trendy, bez ohledu na to, zda je celkový styl moderní nebo klasický. Sabulador Soft je velmi kvalitní barva, protože je prodyšná, omyvatelná a může být přetřena jakoukoli jinou barvou na vodní bázi.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK	ISO 16000	TVOC <1 mg/m <sup>3</sup> TRÍDA A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS AT 1902-3	X<0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK	Směrnice 2004-42-CE	Max 6,6 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

### PŘÍPRAVA POVRCHU:

**Staré povrchy:** Odstraňte starou neudržovací a loupající se barvu a umyjte vodou a vhodným saponátem. Dále naneste nátěr Primartu 600 zředěný 50% vodou jako penetrace. Přibližně po 4 hodinách při teplotě 20 °C naneste druhý nátěr Primartu 600 zředěný d 20 - 30% vodou. Pokud jsou však povrchy čisté a neloupané, naneste jedinou vrstvu Primartu 600 zředěnou vodou 15 - 20%. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci Sabulador Soft.

**Nové povrchy:** K opravě povrchu použijte tmel nebo stěrku. Po zaschnutí povrchy obruste, následně naneste vrstvu Primartu 600 zředěnou vodou 15 - 20%. Po 4 hodinách při teplotě 20°C, pokračujte v aplikaci Sabulador Soft.

### PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

**ředění:** připravený na použití, pokud se aplikuje na METEORE 10, má být zředěný vodou na 20% - 30%.

### APLIKACE:

**způsob:** Štětec – kompaktní houba  
**počet nátěrů:** 1 - 2

## APLIKAČNÍ CYKLUS:

**Efekt tahem štětcem:** naneste Sabulador Soft pomocí štětce PV 09 a postupujte všemi směry. Nechejte asi 2 hodiny schnout při 20 °C, poté naneste druhou vrstvu stejnou technikou.

**Pruhovaný efekt:** aplikujte Sabulador Soft pomocí válečku PV 95 a pracujte ve všech směrech; na posledním tahu se pohybujte svislým směrem shora dolů. Projděte produkt, dokud je ještě mokrý, pomocí špachtle PV 88 nebo PV 89, pohybujte se shora dolů a naopak a, abyste zanechali co nejrovnější pruhy. Nechte asi 2 hodiny schnout při teplotě 20 °C a poté naneste druhý nátěr stejnými technikami válečkem a špachtlí.

**Mramorový efekt Meteore 10:** Naneste Meteore 10 na celou stěnu s nerezovou stěrkou PV 44. Dále, když je výrobek ještě mokrý, tahejte kartáč PV 105 po povrchu a vytvořte nepravidelné, zvlněné drážky, které běží šikmo shora dolů a naopak.

Po 30 - 40 minutách při 20 °C postříkejte stěnu vodou, opět v pásech, pomocí spreje PV 106. To usnadní vyhlazení meteoru 10 nerezovou špachtlí PV 44.

Po 24 hodinách při teplotě 20 °C ozdobte kompaktní houbou s povrchovou úpravou Sabulador Soft. První dva nátěry by měly být plně zakryty a mezi jednotlivými nátěry by měly zůstat 4 hodiny při teplotě 20 °C.

Další nátěr Sabulador Soft by měl být aplikován, opět pokrývající celý povrch, ale poté co byl opláchnout vodou a důkladně vymačkan pomocí houby.

Barva by měla být odstraněna přejetím prstem jednou nebo vícekrát, aby se na nejhladší části povrchu vytvořily požadované barvy. Podobně je mramorový efekt vytvořen zanecháním různých odstínů barvy v zářezových žilách.

Má-li být aplikován čtvrtý nátěr, tj. třetí barva Sabulador Soft, měl by být aplikován ve všech zraňovaných žilách nebo kolem nich, což vytváří efekt mramoru pomocí houby poté, co byla opláchnutá ve vodě a důkladně stlačena.

**Mramorovaný efekt na Meteore 12:** Pomocí kompaktní houby naneste Sabulador Soft zředěný vodou o 20 - 30% a pokryjte povrch první dva nátěry. Před nanesením druhého nátěru nechte první vrstvu 4 hodiny schnout při teplotě 20 °C.

Další nátěr Sabulador Soft by měl být aplikován jako třetí nátěr jiné barvy, ještě jednou po celé ploše, a poté ji odstranit pomocí houby, která byla opláchnuta ve vodě a důkladně vymačkaná. Barva by měla být odstraněna použitím různých stupňů tlaku, aby se vytvořily požadované efekty na nejhladší části povrchu. Podobně lze mramorovaný efekt zlepšit ponecháním různého množství barvy v drážkách. Pokud se má aplikovat čtvrtý nátěr, s použitím jiné barvy Sabulador Soft než v předchozích nátěrech, měl by se aplikovat pouze na drážky nebo těsně kolem nich,

vytvářející efekty pomocí houby poté, co byla opláchnuta ve vodě a důkladně vymačkána.

**TEPLOTA APLIKACE:**

**SKLADOVÁNÍ:**

**STABILITA:**

**POZNÁMKY:**

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY     **A****

**LIKVIDACE**

od +5 °C do +30 °C.

ujistěte se, že je nádoba důkladně zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě od +10 °C do +30 °C.

přibližně 2 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Umyjte nástroje vodou a saponátem.

Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listu.

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č. 5 Červenec 2020

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

-----  
Distributor pro ČR: DSLuxdecor s.r.o., Malašická 49, 13 00 PRAHA,  
Informace : tel: +420 606 751 007, [valpaint@dsluxdecor.cz](mailto:valpaint@dsluxdecor.cz), [www.dsluxdecor.cz](http://www.dsluxdecor.cz)