

STUCCO SB30 + CT90

Technický list:

NÁZEV:

STUCCO SB30 + CT90

TYP:

dvousložkový štuk

POUŽITÍ:






slouží k vyplnění spár mezi jednotlivými dlaždicemi nebo v případě praskání a děr před aplikací Meteore 12 nebo Meteore 14 Grosso nebo Medio v systémech Valpaint I-BETON a E-VOLUTION.

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1,165 ± 30 g/LT při 20 °C (ISO 2811-1)

Viskozita: 17500 cps (EN ISO 2555)

Vydatnost: podle spotřeby (na základě šířky a tloušťky prvku, který má být vyplněn) O spárách mezi dlaždicemi viz tabulka 1 (hodnoty se liší podle velikosti spáry a dlaždice; Jsou to orientační hodnoty a mohou se lišit v závislosti na pórovitosti a nepravidelnosti podkladu.)

ROZMĚRY [mm] výška x šířka	SPOTŘE BA * [kg / m] na hladké dlaždici	TEORETICKÝ VÝNOS ** [M2 / kg] na hladké dlaždici, velikost [mm]:					
		100x100	200x200	300x300	400x400	500x500	600x600
1x1 	0,006	8,33	16,7	20,8	33,3	41,7	41,7
1x2 	0,008	6,25	12,5	15,6	25	31,2	31,2
1x3 	0,0098	5,13	10,26	12,8	20,41	25,5	25,5
2x1 	0,008	6,25	12,5	15,6	25	31,2	31,2
2x2 	0,0083	6,06	12,5	15,1	25	30,3	30,3
2x3 	0,0096	5,26	10,52	13	20,8	26,1	26,1
3x1 	0,0129	3,85	7,7	9,7	15,4	19,4	19,4
3x2 	0,0204	2,45	4,9	6,1	9,8	12,25	12,25
3x3 	0,0306	1,64	3,28	4,1	6,54	8,17	8,17

Tabulka 1 - Spotřeba a teoretická vydatnost

* Spotřeba je vyjádřena v kg na jeden lineární metr úniku [kg / m], který má být naplněn STUCCO SB30 + CT90.

** teoretický výtěžek je vyjádřen v m2 kachlové plochy použitelné pro jeden kg STUCCO SB30 + CT90; To se liší podle velikosti dlaždice.

DOBA SCHNUTÍ:

VLASTNOSTI A ODOLNOST

VLASTNOSTI PROSTŘEDÍ

Zabarvení: tyrkysová
Balení: Sada kg. 0,4
Suché na dotyk: = = =
Přetíratelné: 24 hodin při 20°C

Materiál pro vyplnění spár mezi dlaždicemi, pro případné praskliny nebo otvory a pro vyrovnání povrchů.

Díky epoxidové složce umožňuje Stucco SB30 + CT90 vyplnění ve všech otvorech kde je potřeba vela zakryt. Produkt, který je po katalyzování podobný keramický

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
MÍRA EMISE FORMALDEHYD	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m ² h P****	
OBSAH TEKAVÝCH LÁTEK	Directive 2004-42-ES	..max 135 g/l (Limit Ue 500 g/l 2010) S/j Kočka.	

PŘÍPRAVA VÝROBKU:

Ředění: katalyzovat s CT90. Velmi dobře promíchejte špachtlí a ujistěte se, že materiál připevněný ke stěnám nádoby proudí do středu, aby byl dobře promíchán. Aplikace by měla být provedena ihned po smíchání a do 1 hodiny při teplotě 20 ° C (doba zpracovatelnosti). Doba zpracovatelnosti se může s rostoucí teplotou výrazně snižovat, proto je dobrým postupem při aplikaci výrobku zkontrolovat, zda se viskozita nezvýšila a zda se nádoba nezahřála. Pokud tyto okolnosti nastanou, doporučuje se produkt neaplikovat, ale katalyzovat více.

POUŽITÍ:

Nástroje: špachtle

APLIKAČNÍ CYKLUS:

Počet nátěru : 1

Pro spáry mezi jednou dlaždicí a druhou nebo v případě trhlin a otvorů vyplňte se Stucco SB30 + CT90 před pokračováním s Meteore 12 nebo Meteore 14 Grosso nebo Medio v systémech Valpaint I-BETON a Valpaint E-Volution.

Aplikační teplota: vyšší než +15 ° C a nižší než + 30 ° C.

Plechovka nekatalyzovaného produktu musí být okamžitě uzavřena, aby se zabránilo absorpci vlhkosti a oxidu uhličitého

Skladování: v dobře uzavřené plechovce, a to i po použití, při teplotě vyšší než +10 ° C a nižší než + 30 ° C.

Stabilita: 2 roky, pokud je plechovka pevně uzavřena a nikdy neotevřená.

POZNÁMKY:

Před použitím produkt pečlivě promíchejte . Umyjte nástroje brzy po použití vodou a mýdlem.

