

ARMONIE D'ARGILLA

Technický list:

NÁZEV:

ARMONIE D'ARGILLA

TYP:

Hrubá dekorativní povrchová úprava interiérů na bázi přírodní hlíny, vytvořená tak, aby pozvedla místnosti sametovým efektem a elegancí, kterou lze vidět i cítit. Vyrobeno z pečlivě vybraných surovin a ingrediencí s nízkým dopadem na životní prostředí

POUŽITÍ:

Dekorace interiéru na vodní bázi

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1 650 ± 30 g/l při 20 °C

Vydatnost:

1,7–1,9 m²/l s jednou vrstvou na hladký podkladu pro přírodní efekt

0,80-0,90 m²/l se dvěma vrstvami na hladký povrch pro hladký přírodní efekt

0,50-0,60 m²/l s jednou vrstvou na hladkém povrchu pro efekt dřevní

štěpky 0,80-0,90 m²/l s jednou vrstvou na hladkém povrchu pro moka efekt

0,7-0,8 m²/l s jednou vrstvou na hladký podklad pro efekt mramorového prachu 0,8-1,00 m²/l s jednou vrstvou na hladkých površích pro zemitý efekt (krytí se může lišit v závislosti na drsnosti povrchu, pórovitosti a absorpci a způsobu aplikace)

Estetický efekt: produkt s efektem přirozené textury

Zabarvení: podle katalogu

Balení: 1 l / 4 l / 12 l

DOBA SCHNUTÍ:

Povrchově suché: 1 hodina při 20 °C

Přetíratelné: 8 hodin při 20 °C

Zcela suché: 12-24 hodin při 20°C

SC 00328


VLASTNOSTI A ODOLNOST:

ARMONIE D'ARGILLA byla navržena tak, aby nabízela vyváženou kombinaci texturové estetiky, technických vlastností a udržitelnosti. Její konzistence umožňuje hrubší nanášení i na nerovné podklady, přičemž zaručuje vynikající přilnavost a snadnou zpracovatelnost. Výsledný vzhled je sametový, mírně zrnitý, s možností vytváření různých efektů pomocí přírodních přísad, jako jsou dřevěné hobliny, kávová sedlina, granule korku nebo mramoru.

ARMONIE D'ARGILLA je mimořádně prodyšná – podporuje přirozenou výměnu vlhkosti mezi natřeným povrchem a okolním prostředím, čímž pomáhá udržovat zdravé mikroklima a předcházet vzniku plísní. Její složení, založené na recyklované pryskyřici a ingrediencích s nízkým dopadem na životní prostředí, zaručuje odolnost a dlouhou životnost bez kompromisů v oblasti udržitelnosti: více než 60 % obsaženého uhlíku pochází z obnovitelných nebo recyklovaných zdrojů.

ARMONIE D'ARGILLA není jen barva – je to promyšlená technická a estetická volba, která respektuje životní prostředí.

ENVIRONMENTÁLNÍ CHARAKTERISTIKY:

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V INTERIÉRU	Norma ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ třída A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
MÍRA EMISÍ FORMALDEHYDU, X	JIS A 1902-3	X<0,005 mg/m ² h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK	Smernica 2004/42/EN	max. 1,3 g/l (limit EÚ 200 g/l) Kat. A/I	

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Výrobek je zcela bez škodlivých látek jako je APEO, IPA, formaldehyd a amoniak. Díky nízkému obsahu VOC a certifikaci A+ zlepšuje kvalitu vzduchu. Jakékoliv opravy či údržbu lze snadno provádět díky charakteru výrobku, který umožňuje cílené zásahy bez změny vzhledu lakovaného povrchu.

Ujistěte se, že je povrch přiměřeně pevný a odstraňte veškeré nečistoty, jako jsou: prach, vosk, mastnota, silikon, mýdlo a cokoli jiného, co by mohlo bránit přilnavosti. Odstraňte veškerou starou barvu, pokud je uvolněná a šupinatá, a smyjte ji vhodným čisticím prostředkem. Poté proveďte potřebné opravy omítky a po zaschnutí naneste PRIMER 1200 pomocí válečku na vlnu, štětce nebo stříkácí pistole. Po 6 hodinách při 20 °C můžete přistoupit k aplikaci ARMONIE D'ARGILLA.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

Ředění: Přípraveno k použití, s výjimkou produktu ARMONIE D'ARGILLA s přísadou ADDITIVO TRUCIOLI, která musí být ředit o 6 %

APLIKACE:

Systém: s použitím špachtle z nerezové ocele

APLIKAČNÍ CYKLUS:

Počet vrstev: 1–2

1) Přírodní efekt:

Naneste první vrstvu ARMONIE D'ARGILLA pomocí nerezového hladítka PV 43, přičemž tahy ved'te ve všech směrech. Po přibližně 8 hodinách při teplotě 20 °C naneste druhou vrstvu stejným způsobem jako první. Jakmile produkt začne schnout, vyhlad'te jej nepravidelnými tahy, opět ve všech směrech.

2) Hladký přírodní efekt:

Naneste první vrstvu stěrky ARMONIE D'ARGILLA nerezovým hladítkem PV 43, s tahy ve všech směrech. Po cca 8 hodinách při teplotě 20 °C naneste druhou vrstvu a aplikujte stejným způsobem jako první. Následně, když produkt začne schnout, Vyhlaďte ji nepravidelnými tahy, opět ve všech směrech.

3) Efekt hobliny dřeva, moka efekt, efekt mramorového prachu a efekt zeminy

Pro další zvýraznění povrchu pomocí přírodních prvků je možné do již obarvené a důkladně promíchané ARMONIE D'ARGILLA přidat přísady ADDITIVO TRUCIOLI, ADDITIVO CAFFÈ, ADDITIVO MARMO nebo ADDITIVO SUGHERO.

Poté naneste vrstvu ARMONIE D'ARGILLA s vybranou přísadou podle požadovaného efektu pomocí nerezového hladítka PV 43, přičemž tahy ved'te ve všech směrech.

VYHLAZOVÁNÍ:

Přibližně 24 hodin po aplikaci ARMONIE D'ARGILLA při teplotě 20 °C je možné – u všech efektů kromě Přírodního a Hladkého přírodního efektu – povrch přebrousit vhodným mechanickým nástrojem a brusným papírem o zrnitosti 80, dokud se nezačnou objevovat přidané přírodní přísady.

OCHRANA:

Aby byl povrch omyvatelný, je nutné nanést transparentní ochranný produkt FINISH V 10 Opaco. Před jeho aplikací vyčkejte přibližně 24 hodin při teplotě 20 °C po nanesení ARMONIE D'ARGILLA nebo po vyhlazení, pokud je to požadováno. FINISH V 10 Opaco aplikujte válečkem nebo stříkácí pistolí. Naneste jednu nebo dvě vrstvy podle požadované úrovně omyvatelnosti a odolnosti. Mezi první a druhou vrstvou vyčkejte přibližně 4 hodiny při teplotě 20 °C. Po aplikaci FINISH V 10 Opaco bude barva natřeného povrchu viditelně tmavší.

Poznámka: U nevyhlazených hoblin dřeva musí být FINISH V 10 Opaco nanášen výhradně štětcem, aby bylo zajištěno správné nanesení ochranného přípravku na všechny části a úhly.

Trvanlivost: při úplném vytvrzení se vytvoří prodyšný film, který poskytuje dobrou odolnost proti nárazům a normálnímu oděru.

Poznámka: Před aplikací produktu si prosím pozorně prohlédněte výukové video, abyste zjistili, jakého efektu chcete dosáhnout. Barev zobrazených v tomto katalogu bylo dosaženo pomocí přirozeného a hladkého přirozeného efektu.

Aplikační teplota: mezi +10 °C a +30 °C.

Čistění: vodou a mýdlem.

Skladování: v těsně uzavřené nádobě, i po použití, při teplotách od +10 °C do +30 °C

Stabilita: cca. 1 rok ve správně uzavřeném, nikdy neotevřeném obalu

POZNÁMKY:

SPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou a chraňte si oči a obličej. V případě kontaktu okamžitě opláchněte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem. Zařízení se nesmí umývat ve vodních tocích, odtocích apod. Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst celý návod a Bezpečnostní list. Podrobné informace a pokyny k manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu dostupném v elektronické verzi na webové stránce www.dsluxdecor.cz. Náradí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Náradí se nesmí čistit ve vodních odtocích, kanalizacích. Likvidujte podle zákona o odpadech a podle platných předpisů. Zneškodněte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpadem pro použité obaly.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE:

Poznámka: Informace uvedené v tomto dokumentu, které vycházejí z našich zkušeností, jsou správné a přesné. Jelikož nemáme kontrolu nad podmínkami použití, neneseme odpovědnost za doporučení a rady, které poskytujeme. Doporučujeme předem otestovat celý aplikační cyklus na malé části povrchu, abyste si ověřili výsledek – zejména přilnavost, odolnost a konečný vzhled. Při dekorování neustále sledujte dosažené efekty: ARMONIE D'ARGILLA obsahuje přírodní složky a speciální pryskyřice, které reagují různě v závislosti na způsobu aplikace, což znamená, že každý projekt bude mít svůj jedinečný charakter. Odstíny se mohou lišit od těch uvedených v katalogu o 15 % až 20 % a mohou se lišit i mezi jednotlivými výrobními šaržemi. Při práci s různými šaržemi ukončete aplikaci v rohu a zbylý produkt smíchejte s novou šarží ve velké nádobě před pokračováním.

Karta č. SC 00329, vydaná manažerem kontroly kvality:

Vydání č. 1 květen 2025