

VALSETIN 2

Technický list SC 00268

NÁZEV:

VALSETIN 2

TYP:

Dekorativní vodní nátěr s pryskyřicí nové koncepce a perleťové pigmenty, které elegantním způsobem reprodukuje hedvábný efekt

POUŽITÍ:

vodou ředitelní nátěr určený pro interiérovou výzdobou

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1.080 ± 30 gr/LT při 20 °C

Vydatnost:

7 - 9 m²/LT s hedvábným efektem pomocí špachtle (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace)

Estetický efekt:

Saténový s hedvábným efektem

Viskozita:

13000 cps

Zabarvení:

barevná škála z katalogů

Balení:

LT. 1 - LT. 2,5 - LT.4

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotek: po 2 hodinách při teplotě 20 °C

Přetiratelný:

po 4 -6 hodinách při teplotě 20 °C

Zcela suchý:

po 24 hodinách při teplotě 20 °C

CHARAKTERISTIKA A

ODOLNOST:

Elegantní a sofistikovaná dekorativní barva na vodní bázi, která přidává a osobní kontakt s prostředím a propůjčuje prostorům jedinečný rozměr. Vylepšená kvalita hedvábí a mnoho dostupných odstínů se dokonale kombinují ve VALSETINU 2 k vytvoření exkluzivní atmosféry – v klasický nebo moderní styl – který vyhovuje jakýmkoli požadavku na výzdobu. Po úplném vytvrzení vytváří pružný a prodyšný film, který tvoří vynikající odolnost proti nárazům a normálnímu oděru.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK	ISO 16000	TVOC <1 mg/m ³ TRÍDA A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS AT 1902-3	X<0.005 mg/m ² h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK	Směrnice 2004-42-CE	Max 6,6 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

ředění:

připravený na použití

APLIKACE:

způsob:

Špachtlí z nerezové oceli

počet nátěrů:

1

PŘÍPRAVA POVRCHŮ:

Odstraňte staré poškozené a křídové barvy a umyjte povrch vhodným saponátem. Všechny praskliny opravte, když je povrch suchý. Jakmile tmel nebo stěrka vyschne, vyzkoušejte povrch, abyste se ujistili, že je hladký. Dále naneste nátěr PRIMER 400 zředěný 50% vodou, aby působil jako fixační nátěr. Přibližně po 4 - 6 hodinách při 20 °C naneste druhý nátěr PRIMER 400 nezředěný. PRIMER 400 aplikujte pomocí vlněného válce, štětcem nebo stříkácí pistole s křížovými zdvihy, aby se dosáhlo vyššího stupně pokrytí povrchu.

Pokud je na druhé straně povrch čistý, hladký, neporušený nebo nový, dále aplikujte PRIMER 400 nezředěný pouze na vyplněné oblasti; po 4 - 6 hodinách při 20 °C naneste PRIMER 400 na celý povrch, abyste dosáhli optimálního pokrytí. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci VALSETINU 2.

N.B.: PRIMER 400 by měl být před aplikací barven podle zvolené barvy VALSETIN 2.

APLIKAČNÍ CYKLUS:

Hedvábný efekt Spatula-Stroke: Naneste tenkou vrstvu VALSETIN 2 pomocí špachtlí z nerezové oceli PV 43. Po zakrytí přibližně 1 m² naneste VALSETIN 2 s criss-cross špachtlí ve všech směrech, aby se vytvořily saténové, duhové a měkké efekty připomínající hedvábí.

Jakmile je aplikace dokončena, pracujte na všech nedokonalostech opětovným nasazením VALSETIN 2 špachtlí a vytvořením světlých a tmavých odrazů, jak je popsáno výše.

N.B.: [Doporučujeme, abyste si pečlivě video tutoriál efektu, který chcete získat před použitím produktu.](#)

TEPLOTA APLIKACE:

od +10 °C do +30 °C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C.

STABILITA:

přibližně 2 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

POZNÁMKY:

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Umyjte nástroje vodou a saponátem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY **A**

Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

LIKVIDACE:

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listu.

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č. 2 Červen 2019

Vydané: Oddělením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

Distributor pro ČR: DSLuxdecor s.r.o., Malašická 49, 13 00 PRAHA,
Informace : tel: +420 606 751 007, valpaint@dsluxdecor.cz, www.dsluxdecor.cz