






SABULADOR EXTERIOR MATT MEDIO

Technický a ekologický list




<u>NÁZEV:</u>	SABULADOR EXTERIÉR MATT MEDIO
<u>TYP:</u>	Barvy s matným efektem
<u>POUŽITÍ:</u>	Vodou ředitelná barva pro interiéry i exteriéry.
<u>SLOŽENÍ:</u>	Specifická hmotnost: Medio: 1 460 ± 30 g/l při 20 °C
	Viskozita: 7,000 cps
	Vydanost: 4-5 m ² /L jedna vrstva (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a na způsobu aplikace)
	Efekt: matný
	Barvy: barevná škála z katalogu
	Balení: 1 L / 5 L / 12 L
<u>DOBA SCHUTÍ:</u>	Suchý na dotyk: po 2 hodinách při teplotě 20 °C
	Přetíratelný: po 4-6 hodinách při teplotě 20 °C
	tvrdé sušení: po 24 hodinách při teplotě 20 °C

VLASTNOSTI A ODOLNOST:

Snadno nanášející se vodou ředitelná barva pro exteriéry pro vytvoření dekorativního písčitého efektu, který je plastický, a přitom vždy sofistikovaný. SABULADOR EXTERIOR MEDIO lze použít k výrobě povrchů s moderním designem. SABULADOR EXTERIOR MEDIO je vysoce kvalitní barva, protože je prodyšná, omyvatelná a odolná vůči plísním a řasám.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNCENÍ
PROPUSTNOST PRO VODNÍ PÁRU, Sd	UNI EN ISO 7783-2	Sd ≤ 0,14 m	UNI EN ISO 7783  VAPOR BARRIER
PROPUSTNOST KAPALNÉ VODY, W	UNI EN 1062-3	W=0,023 kg/m ² /h	UNI EN 1062-3  WATERPROOF
ODOLNOST PROTI PLÍSNÍM	UNI EN 15457	0	UNI EN 15457  ANTIFUNGI
ODOLNOST VŮČI ŘASÁM	UNI EN 15458	0	UNI EN 15458  ANTIALGAE
HROMADĚNÍ NEČISTOT	UNI 10792 www.dsluxdecor.cz	DL = 1,35	UNI 10792  NO DIRT
BFS č. 26 ks	-	Třída A, skupina 1-3 v závislosti na barvě	-

ENVIRONMENTÁLNÍ VLASTNOSTI:

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJEE	
HODNOTA FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X < 0,005 mg/m ² h F ****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTKO	Directive 2004/42/ES	max. 23 g/l (limit EU 200 g/l) kat. A/1	

PŘÍPRAVA PLOCHY:

Staré, vápenné nebo alkalické povrchy: Odstraňte všechny staré, odlupující se nátěry a omyjte vodou a vhodným saponátem. Poté naplňte ošetřovaný povrch a po zaschnutí obruste štětcem nebo poté válečkem naneste nátěr vodou-neředěný nátěr, zředěný v poměru 1:1 se syntetickým ředidlem nebo ředidlem na barvy. Přibližně po 16 hodinách při 20 °C se pokračuje s barevným PRIMEREM 1400 zředěným 15-20% vodou. PRIMER 1400 by měl být aplikován štětcem PV 09 nebo válečkem PV 95 s nanesením jedné nebo dvou vrstev na pokrytí povrchu. Po 6-8 hodinách při 20 °C přistupte k aplikaci SABULADOR EXTERIOR MEDIO.

Nové povrchy: Vyplňte povrch, který chcete správně ošetřit. Po zaschnutí se brousí a nanese se štětcem nebo válečkem vrstva přípravku FISSATIVO ACRILICO 30 g Trasparente, zředěná vodou v poměru 1:5. Přibližně po 8 hodinách při 20 °C se pokračuje s barevným PRIMEREM 1400 zředěným 15-20 % vodou. PRIMER 1400 by měl být aplikován štětcem PV 09 nebo válečkem PV 95 s nanesením jedné nebo dvou vrstev na pokrytí povrchu. Po 6-8 hodinách při 20 °C přistupte k aplikaci SABULADOR EXTERIOR MEDIO.

ředění: Zředte 10 % vodou.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

APLKACE:

systém: PV 09 štětec

počet vrstev:

1

PROCES

APLIKACE:

Před aplikací produktu si pozorně prohlédněte video

Efekt tahu štětcem: naneste a opracujte SABULADOR EXTERIÉR MEDIO štětcem PV 09. Aplikáční technika spočívá v nanášení velkého množství produktu krátkými, rovnoměrnými tahy štětcem ve všech směrech.

Aplikační teplota: mezi +5 °C a +30 °C. Neaplikujte na silné sluneční světlo nebo za větrných podmínek. Nepoužívejte ve dnech s vysokou vlhkostí nebo když jsou povrchy zamrzlé.

Chraňte povrch před deštěm, vlhkostí a teplotami pod +5 °C během prvních 48 hodin, aby se zachovaly technické a estetické vlastnosti výrobku. Pokud je povrchu během prvních 10 dnů po aplikaci vystaven tečící vodě, mohou se objevit svislé pruhy, které lze odstranit mechanicky nebo následným deštěm, aniž by došlo ke snížení kvality výrobku. Po úplném vytvrzení se vytvoří prodyšný film, který poskytuje dobrou odolnost proti nárazům a běžným oděru.

Skladování: v těsně uzavřené plechovce, i po použití, při teplotách od +5 °C do +30 °C

Stabilita: cca 2 roky v řádně uzavřené, nikdy neotevřené nádobě

POZNÁMKY: Před použitím důkladně promíchejte. Umyjte nástroje ihned po použití mýdlem a vodou.

Technický list č. SC 00315, vydané manažerem řízení kvality

Verze 1. Listopad 2022