

FISSATIVO ACRILICO 30 G

Technický list:

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

DOBA SCHNUTÍ:

CHARAKTERISTIKA

A ODOLNOST:

ENVIROMENTÁLNE
VLASTNOSTI:

FISSATIVO ACRILICO 30 G

fixační prostředek na omítky, cement

zajišťuje rovnoměrnou absorpci podkladů, zlepšuje výsledný vzhled a zajišťuje jeho dobré přilnutí k ošetřovanému podkladu

specifická hmotnost: 1010 ± 30 gr/lit při 25°C (ISO 2811-1)

viskozita: = = =

vydatnost: 20 - 24 m²/LT ředěný produkt

(může se lišit podle drsnosti, absorpce povrchu a způsobu aplikace)

efekt: = = =

zabarvení: bílé




balení: 1 Lt. -4 Lt.

suché: 2 hodiny při 20°C

přetíratelné: 8 hodin při 20°C

suché na dotyk: 12 hodin při 20 ° C

zpevňující omítka. Izoluje a absorbuje, maximalizuje výtěžnost a aplikační produktivitu finálního produktu. Přemalováno jakýmkoli typem vodou ředitelné barvy.

CHARAKTERISTIKA	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
FORMALDEHYDE ISSUE RATE , X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F*****	
OBSAH TEKAVÝCH LÁTEK	Directive 2004-42-CE	max 15 g/L (Ue Limit 30 g/L) A/h Cat.	

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Očištění od prachu, oškrábání starých špatně ukotvených nátěrů, záplatování poškozené omítky a obruste

ředění: Fissativo Acrilico 30 G 1
Voda 5

APLIKACE:

nástroje: štětec, valeček anebo rozprašovač

počet nátěru: 1

aplikační teplota: vyšší než + 5 °C a nižší než +30 °C. Neaplikujte na přímém slunci nebo ve větrných podmínkách. Vyhněte se dnům s vysokou vlhkostí nebo mrazivými povrchy.

skladování: i po použití se ujistěte, že je plechovka dobře uzavřená, při teplotě ne nižší než + 5 °C a vyšší než + 30 °C.

SC 00035

Stabilita: přibližně 2 roky v dobře uzavřené a nikdy neotevřené nádobě.

POZNÁMKA:

Před použitím produkt pečlivě promíchejte. Nářadí ihned po použití umyjte vodou a mýdlem.

Technický list n. SC 00035 vydalo oddělení kontroly kvality. :

Vydání č. 6

Září 2022