

## ARTECO 7

Technický list SC 00153

**NÁZOV:**

**TYP:**

**POUŽITIE:**

**CHARAKTERISTIKA:**

**ARTECO 7**

farba s efektom antických stien

vodou riediteľný máter určený do interiéru

**Špecifická hmotnosť:** 1.020 ± 30 gr/LT pri 20°C

**Výdatnosť:** 7 - 8 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladký povrch (môže sa líšiť v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpcie podkladu a metódy aplikácie)

**Estetický efekt:** Matný, satinový a metalický texturovaný náter

**Viskozita:** = = =

**Zafarbenie:** Farebná škála z katalógu

**Balenie:** LT. 1 - LT. 2,5 - LT.5

**DOBA SCHNUTIA:**

**Suchý na dotyk:** 3 – 4 hodiny pri teplote 20°C

**Pretierateľný:** = = =

**Úplne suchý:** po 24 - 36 hodinách pri teplote 20°C

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:**

Textúrovaný vizuálne pôsobivý náter pre použitie v interiéri. Tento náter umožňuje vytvorenie viacerých dekoratívnych efektov od klasického aj kvetinového efektu, dokonca aj vyhladávaného efektu kovových a metalických stien. Po ukončení aplikácie, keď je úplne produkt suchý, je odolnosť náteru na stenách dobrá voči normálnemu opotrebeniu a oteru. Umývateľný vosoua bežným saponátom po 15 dňoch od ukončenia aplikácie.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTKOK	ISO 16000	TVOC <1 mg/m <sup>3</sup> TRIEDA A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKOK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS AT 1902-3	X<0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTKOK	Smernica 2004-42-CE	Max 6 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

**Staré steny:** Odstráňte starú neprilnavú a odlupujúcu sa farbu na stene a umyte ju vodou a vhodným mydlovým prostriedkom. Opravte nerovnosti steny ak je to potrebné. Ďalej naneste prvú vrstvu PRIMART 600 zriedeného 50% vodou ako fixačný náter. Asi po 4 hodinách pri 20° C naneste druhú vrstvu náteru PRIMART 600 zriedeného 15 - 20% vodou. Ak je povrch čistý a farba sa neodlupuje je postačujúce naniesť len jednu vrstvu PRIMART 600 zriedeného 15 - 20% vodou.  
**Nové steny:** Opravte nerovnosti nastene a prebrúste ich. Asi po 4 hodinách pri 20° C naneste tenkú vrstvu náteru PRIMART 600 zriedeného 15 - 20% vodou. Približne po 4 hodinách pokračujte s aplikáciou ARTECO 7.

<b><u>PRÍPRAVA PRODUKTU:</u></b>	<b>riedenie:</b>	pripravený na použitie
<b><u>APLIKÁCIA:</u></b>	<b>spôsob:</b>	štetec, plastové hladítko
	<b>počet náterov:</b>	1 - 2 vrstvy

### **APLIKAČNÝ CYKLUS:**

Pre dosiahnutie odtieňov z katalógu, dôkladne zmiešajte s príslušným množstvom tónovacej pasty COLORI alebo použite VALCLONE tónovací systém. Pre dosiahnutie metalických odtieňov je potrebné pridať produkt L50 (dostupný v baleniach LT. 0,100 a LT. 0,500 MI a šiestich odtieňoch).

Pre dosiahnutie špeciálnych odtieňov „B“ s korkovým efektom je potrebné pridať ADITIVO P40 dostupným v balení LT. 0,280 MI a desiatich odtieňoch.

**Klasický efekt:** ARTECO 7 + COLORI

**Metalický efekt:** ARTECO 7 + COLORI + ADITIVO L50

**Korkový efekt:** ARTECO 7 + COLORI + ADITIVO P40

**Korkový metalický efekt:** ARTECO 7 + COLORI + ADITIVO L50 + ADITIVO P40

**Klasický Antický efekt:** aplikujte a pracujte postupne od malej plochy (približne 1 – 2 m<sup>2</sup> s použitím štetca PV76. Metóda aplikácia je nanášanie farby všetkými smermi sprava doľava a naopak a zhora nadol a naopak, tak aby bola farba rovnomerne aplikovaná. Asi po 5 -10 minútach pri teplote 20°C opäť použite štetec PV 76, ale už bez nanášania farby a jemne vyhlad'te farbu, tak aby rovnomerne pokrývala celý povrch. Približne po 10 minútach, keď na hladkých plochách na povrchu už začína farba na mierne schnúť, ale ešte je stále je mokrá, použite plastové hladítko PV 77 a jemne vyhlad'te celý povrch.

**Marmorový efekt:** Aplikujte farbu diagonálne, horizontálne alebo vertikálne s použitím štetca PV76. Technika aplikácie, ktorá je dôležitá pre dosiahnutie žilového efektu mramoru, je sledovanie diagonálnej, vertikálnej alebo horizontálnej línie a ťahy štetcom približne 15 -20 cm dlhými. Približne po 15 -20 minútach po nanosení farby pri teplote 20°C opäť použite štetec PV 76, ale už bez nanášania farby a jemne vyhlad'te farbu v smere akým bola farba nanášaná, tak aby rovnomerne pokrývala celý povrch s použitím plastového hladítka PV 77.

N.B.: pred aplikáciou je potrebné pozrieť video-návod na aplikáciu zvoleného efektu.

### **TEPLOTA APLIKÁCIE:**

od +5°C do +30°C.

### **SKLADOVANIE:**

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

### **STABILITA:**

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

### **POZNÁMKY:**

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím.

Umyte nástroje vodou a saponátom ihneď po použití.

## **BEZPEČNOSTNÉ POKYNY** **A LIKVIDÁCIA**

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke [www.dekorativne-natery.sk](http://www.dekorativne-natery.sk)

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.

Vydanie: č.8, September 2019

Vydané: Oddelením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY