

## FINIX 80

Technický list SC 00200

**NÁZEV:**

**FINIX 80**

**TYP:**

sylosanský povrch na vodní bázi pro vnitřní i venkovní použití, vysoce prodyšný povrchová úprava určená do interiéru, na vodní bázi pro získání vymývacích efektů a pro Rococové efekty Anticando 600, Trevertino a k dosažení efektu Art Antique, který vytváří aplikátor svou fantazii

**POUŽITÍ:**

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická hmotnost:**

1.025 ± 30 gr/LT při teplotě 20 °C

**Vydatnost:**

14 - 15 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva, nebarvená na Rococo Anticando 600 (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace),  
15 -20 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva, nebarvená na Rococo Travertino (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace),  
30 – 40 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva tónovaná na Rococo Travertino (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace).

**Zabarvení:**

Barevná škála z katalogů

**Balení:**

LT. 0,750

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Suchý na dotyk:**

po 1 - 2 hodinách při teplotě 20 °C

**Přetíratelný:**

po 8 - 10 hodinách při teplotě 20 °C

**Zcela suchý:**

po 24 - 72 hodinách při teplotě 20 °C

**Viskozita:**

450 csp

**CHARAKTERISTIKA A**

**ODOLNOST:**

FINIX 80 je průhledná povrchová úprava, pro získání barev v katalogu jednoduše promíchejte FINIX 80 s příslušným množstvím barev COLORI, jak je popsáno pod každým barevným vzorkem. Alternativně lze použít dávkovací systém VALCLONE.

**APLIKACE:**

**PRO ROCOCO ANTICANDO 600:** po 8 hodinách při 20 °C kdy výrobek zcela vyschl, naneste jeden nátěr FINIX 80 pomocí nástrojů podle účinku k dosažení. Pomocí FINIX 80 je možné získat další dekorativní efekty a lze je aplikovat i pomocí vlněné rukavice nebo houby nebo dokonce štětcem podle představivosti aplikátora.

**PRO ROCOCO TRAVERTINO:** když ROCOCO TRAVERTINO je zcela vyschl, naneste nátěr nezředěné průhledné FINIX 80 pomocí kompaktní houby na hladký povrch přičemž ponechejte žilkování a vruby. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C naneste druhou vrchní vrstvu barevného FINIX 80 s 50% ředěním. Poté, když je FINIX 80 ještě stále mokrá, odstraňte přebytečný produkt na hladké části pomocí houby (která byla omyta a dobře vymačkaná), abyste dosáhlo efektu přírodního kamene v důsledku různých úrovní absorpce povrchu.

**PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:**

**ředění:**

připravený na použití

**způsob:**

štětcem anebo válečkem

**počet vrstev:**

1 nebo 2

[www.dsluxdecor.cz](http://www.dsluxdecor.cz)

**TEPLOTA APLIKACE:**

od +10 °C do +30°C. Nepoužívat za přímého slunečního světla nebo za větrných podmínek. Vyhněte se aplikaci ve velmi vlhkých dnech nebo na zmrzlých površích.

**SKLADOVÁNÍ:**

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C.

**STABILITA:**

přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

**POZNÁMKY:**

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou a saponátem.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A  
LIKVIDACE**

Výrobek je určený pro profesionální použití.

Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékáren.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové stránce [www.dsluxdecor.sk](http://www.dsluxdecor.sk)

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č. 4, Říjen 2016

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY