

## METEORE 12

Technický list SC 00271

**NÁZEV:**

**METEORE 12**

**TYP:**

Přírodní texturovaný nátěr na vodní bázi pro interiéry, ideální pro imitaci mramorového efektu

**POUŽITÍ:**

vodou rieditelný máter určený do interiéru

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická váha:**

1.770 ± 30 gr/LT při 20°C

**Výdatnost:**

VRVNOVÁVACÍ VRSTVA: 2 - 2,5 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladký povrch (můžete lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a nasákavosti podkladu a způsobu aplikace)

VRCHNÍ VRSTVA: 1-1,5 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladký povrch (můžete lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a absorpci podkladu a způsobu aplikace)

**Estetický efekt:**

Saténový texturovaný výrobek určený k dosažení účinku cementu tónovaného v několika odstínech, zobrazených v katalogu.

**Viskozita:**

60000 cps

**Zbarvení:**

Barevný gamut z katalogu

**Balení:**

LT. 1 - LT. 4 - LT.12

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Suchý na dotek:**

po 8 hodinách při 20 °C

**Přetíratelný:**

po 12 hodinách při 20 °C

**Úplně suchý:**

po 2 ±8 hodinách při 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A  
ODOLNOST:**

Texturovaný povlak s vynikajícími přílnavými vlastnostmi k podkladu, a to i na hladkých površích, jako jsou keramické dlaždice

SPECIFIKACE	STANDARD	Hodnota
ZKOUŠKA ADHEZE / TAHU	SJEDNOCENÍ V ROCE 1542	>2,2 N/mm <sup>2</sup>

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

Aplikace na těsně lepené keramické dlaždice nebo suchý cementový podklad bez zvýšené vlhkosti.

Podklad musí být vyčištěn, důkladně omyt a odstraněn veškerý prach, mastnota, čisticí prostředek a vše, co by mohlo způsobit odlupování povlaku. Pro spáry mezi keramickými dlaždicemi, praskliny a nerovnosti povrchu použijte pastu STUCCO SL20 a před aplikací METEORE 12 povrch vyrovnejte.

POZOR: Na podlahu, kde je vlhkost zvýšena ze 3% na 15%, musí být použita dvousložková spodní vyrovnávací stěrka RASANTE DDS jako hydrofobní bariéra. RASANTE DDS musí být smíchán a katalyzován materiálem B60 a poté důkladně promíchán špachtlí nebo jiným mechanickým nástrojem. Po smíchání s materiálem B60 musí být RASANTE DDS aplikován během 40-50 minut pomocí nerezové špachtle PV 43 na čistý a odmaštěný podklad, který je zcela suchý (například průmyslovým ohřívačem) tak, aby pevně držel povlak. Tím se zabrání separaci v důsledku vlhkosti.

[www.dsluxdecor.cz](http://www.dsluxdecor.cz)

## PŘÍPRAVA PRODUKTU:

### APLIKACE:

### APLIKAČNÍ CYKLUS:

Po 24 hodinách při 20 °C, pokud spoje mezi keramickým obkladem nejsou zcela vyrovnané nebo jsou nerovnoměrné, použijte před aplikací METEORE 12 pastu STUCCO SL20.

směšování:

připraveno k použití

**Nástroje:**

Špachtle z nerezové oceli (pro vyrovnání i konečnou vrstvu)

**Počet nátěrů:**

2 - vyrovnání a finální vrstva

Po 8 hodinách při 20°C naneste METEORE 12 rovnoměrně po celém povrchu v tloušťce 1-1,5 mm nerezovou špachtlí PV 43. Dokud je povrch stále vlhký, použijte nástroj PV 105 k vytvoření texturované nepravidelné struktury a shora dolů a naopak. Po 30-40 minutách při 20°C navlhčete povrch rozprašovačem PV 106 vodou a jemně vyhladíte celý povrch METEORE 12 nerezovou špachtlí PV 43.

Tím se dosáhne hladkého povrchu materiálu METEORE 12.

Při 0 °C je nutné vyčkat alespoň 2 hodiny – po aplikaci METEORE 12. Poté jemně obrousíte celý povrch brusným papírem s220 pro zcela měkkou a hladkou základnu, abyste odstranili všechny hrudky, otvory a hrboly.

Po 12 hodinách 20°C, po aplikaci METEORE 12, je nutné je dosažení mramorového efektu nanést finální vrstvu materiálu SABULADOR SOFT

Pozn.: Před podáním žádosti si pozorně přečtěte technické listy a video pokyny k žádosti.

### APLIKAČNÍ TEPLOTA:

### SKLADOVÁNÍ:

### STABILITA:

### POZNÁMKY:

### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

### A LIKVIDACE

od +5°C do +30°C.

ujistěte se, že je nádoba i po použití pevně uzavřena a skladujte při teplotě mezi +5 °C a +30 °C.

asi 1 rok, pokud je nádoba řádně skladována a nebyla otevřena.

Před použitím produkt důkladně promíchejte. Umyjte nástroje vodou a čisticím prostředkem.

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a obličej vhodnými ochrannými pomůckami. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny týkající se manipulace, bezpečnosti a osobní ochrany lze nalézt v bezpečnostním listu, který je k dispozici v elektronické verzi na [internetových stránkách www.dekorativne-natery.sk](http://internetovych.strankach.www.dekorativne-natery.sk)

Nástroj musí být ihned po použití důkladně omyt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nástroje nesmí být čištěny ve vodních tocích, kanalizacích.

Nakládání dle zákona č. 75/2015 Sb., o odpadech a dle platných předpisů. S použitými obaly likvidujte v souladu s platnými předpisy a metodami nakládání s odpady.

Vydání: No 7 března 2023

Vydal: Inspekční oddělení VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY