

## LAME

Technický list SC 00241

**NÁZEV:**

**LAME**

**TYP:**

dekorativní povrchová úprava

**POUŽITÍ:**

vodou ředitelná barva určená pro interiérovou dekorace

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická hmotnost:**

1.020 ± 30 gr/LT při 20 °C

**Vydatnost:**

16 - 20 m<sup>2</sup>/LT. (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace)  
40 m<sup>2</sup>/LT. pro hladký účinek (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace)

**Estetický efekt:**

lesklý

**Viskozita:**

===

**Zabarvení:**

Barevná škála z katalogů

**Balení:**

LT. 0,250 - LT. 1

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Suchý na dotek:**

po 2 - 3 hodinách při teplotě 20 °C

**Přetiratelný:**

po 6 -8 hodinách při teplotě 20 °C

**Zcela suchý:**

po 48 hodinách při teplotě 20 den °C

**CHARAKTERISTIKA A  
ODOLNOST:**

Barva na vodní bázi pro interiéry se speciálními luminiscenčními písečnými odrazy. Sabulador Lux je vysoce kvalitní výrobek, protože je prodyšný a může být také přemalován jakoukoli jinou barvou na vodní bázi. Po 15 dní od aplikace lze umývat vodou a všemi běžnými čisticími prostředky.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKOK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS AT 1902-3	X<0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTKOK	Směrnice 2004-42-CE	Max 6,6 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/1	

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

Odstraňte starou neudržovací a loupající se barvu z podkladů a umyjte vodou a vhodným mýdlovým produktem. Dále naneste vhodný fixační nátěr nebo nátěr PRIMERU400 zředěný 50% vodou.

Přibližně po 4 hodinách při teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci METEORA 8, kterým postupně nanášíme aplikační technikou podle zvoleného konečného estetického efektu.

## PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

### APLIKACE:

**ředění:**

připravený na použití

**způsob:**

Nerezová a plastová stěrka

**počet nátěrů:**

2

## APLIKAČNÍ CYKLUS:

**Spatula-Stroke Efekt (efekt stěrky):** Asi po 4 hodinách při 20 °C vyhladíte brusným papírem 220/260- zrnitosti, abyste odstranili nepravidelné sraženiny a klouby. Následně naneste dva různobarevné nátěry lame". Mezi prvním a druhým nátěrem LAME" počkejte nejméně 2 hodiny při teplotě 20 °C. Lame' musí být také aplikován s PV 43 špachtlí ve všech směrech, takže na povrchu je velmi málo produktu.

**Pokrytí:** METEORE 8 zhruba 1 litr pro 4 - 5 m<sup>2</sup>; LAME' zhruba 1 litr na 16 - 20 m<sup>2</sup> (jednobarevný nátěr v závislosti na tloušťce použitého METEORE 8).

**Veined efekt (svislý, vodorovný, šikmý):** Po asi 4 hodiny při 20 °C vyhladíte brusným papírem 220/260-zrnitosti, abyste odstranili sraženiny a nepravidelné klouby. Následně naneste dva různobarevné nátěry LAME". Mezi prvním a druhým nátěrem LAME" počkejte nejméně 2 hodiny při teplotě 20 °C. LAME" musí být rovněž aplikován s PV 43 špachtlí ve směru pruhů a ponechat na povrchu velmi málo produktu.

**Pokrytí:** zhruba 1 litr na 16 - 20 m<sup>2</sup> (jednobarevný nátěr v závislosti na tloušťce použitého METEORE 8).

**Hladký efekt:** Po 4 hodinách při teplotě přibližně 20 °C vyhladíte povrch pomocí brusného papíru 220/260 zrnitostí k odstranění nepravidelných sraženin a kloubů a poté dvou různobarevných nátěrů LAME". Mezi prvním a druhým nátěrem LAME" počkejte nejméně 2 hodiny při teplotě 20 °C. Lame' musí být také aplikován s PV 43 špachtlí ve všech směrech, takže na povrchu je velmi málo produktu.

**Pokrytí:** zhruba 1 litr na 35 - 40 m<sup>2</sup> (jeden nátěr pro každou barvu v závislosti na tloušťce podkladového nátěru).

**Burano efekt:** Počkejte 3 - 4 hodiny při 20 °C, aby Meteore 8 vyschl a pokračujte v aplikaci nátěru LAME 5 - 10 cm špachtlemi (nebo podle chuti) vždy pomocí stěrky z nerezové oceli PV 43 a dávejte pozor, abyste nezanechali prázdné prostory.

**Výtěžnost:** asi LT. 1 pro 16 - 20 m<sup>2</sup> (jeden nátěr na základě tloušťky použitého Meteore 8).

N.B.: pro světlé odstíny (Meteore 8 není tónovaný) se navrhuje použít LAME' s plastovým stěrku PV

## TEPLOTA APLIKACE:

### SKLADOVÁNÍ:

### STABILITA:

### POZNÁMKY:

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A

### LIKVIDACE

od +5 °C do +30 °C.

ujistěte se, že je nádoba důkladně zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě od +5 °C do +35 °C.

přibližně 2 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Umyjte nástroje vodou a saponátem.

Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listu.

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č. 2 Květen 2019

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

-----  
Distributor pro ČR: DSLuxdecor s.r.o., Malašická 49, 13 00 PRAHA,  
Informace : tel: +420 606 751 007, [valpaint@dsluxdecor.cz](mailto:valpaint@dsluxdecor.cz), [www.dsluxdecor.cz](http://www.dsluxdecor.cz)