

## SABULADOR LUX

Technický list SC 00206

**NÁZEV:**

**SABULADOR LUX**

**TYP:**

barvy s luminiscenčním efektem

**POUŽITÍ:**

vodou ředitelná barva určená pro interiérovou výzdobou

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická hmotnost:** 1.380 ± 30 gr/LT při 25 °C  
**Vydatnost:** 8 - 9 m<sup>2</sup>/LT (může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a způsobu aplikace)  
**Estetický efekt:** matný  
**Viskozita:** 4000 cps  
**Zabarvení:** Barevná škála z katalogů  
**Balení:** LT. 1 - LT. 4 - LT.12

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Suchý na dotek:** po 1 hodinách při teplotě 20°C  
**Přetiratelný:** po 3 -4 hodinách při teplotě 20°C  
**Zcela suchý:** po 24 hodinách při teplotě 20°C

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:**

Barva na vodní bázi pro interiéry se speciálními luminiscenčními písečnými odrazy. Sabulador Lux je vysoce kvalitní výrobek, protože je prodyšný a může být také přemalován jakoukoli jinou barvou na vodní bázi. Po 15 dní od aplikace lze umývat vodou a všemi běžnými čistícími prostředky.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
EMISE ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK	ISO 16000	TVOC <1 mg/m <sup>3</sup> TRÍDA A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD , X	JIS AT 1902-3	X<0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK	Směrnice 2004-42-CE	Max 6,6 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

Ujistěte se, že je podklad stabilní a odstraňte všechny nečistoty. Odstraňte veškeré staré nátěry a křídly a poté povrch omyjte vhodným saponátem. Pokud je to nutné, vyplňte všechny praskliny a po zaschnutí výplně naneste jednu vrstvu PRIMART600 zředěného 50% vodou a přibližně po 4 hodinách při 20 ° C naneste druhou vrstvu PRIMART 600 zředěného 15-20% vodou, aby se povrch zakryl. Naopak pokud povrch je stabilní a hladký, neodlupuje se nebo nový písek pouze tam, kde je to nutné, aby byla zeď hladká. Poté naneste PRIMART 600 v celoplošně

## PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

### APLIKACE:

zředěném 15-20% vodou. Po 4 hodinách při 20 ° C bude možné postupovat s aplikací Sabulador Lux.

<b>ředění:</b>	připravený na použití
<b>způsob:</b>	štětec
<b>počet nátěrů:</b>	1 - 2

## APLIKAČNÍ CYKLUS:

Chcete-li dosáhnout barev zobrazených v katalogu, jednoduše promíchejte Sabulador Matt opatrně s příslušným množstvím COLORI. Alternativně lze k dosažení požadované barvy použít dávkovací systém VALCLONE. SABULADOR LUX je dodáván v barvě pouze pro Col. 600 až Col. 616 v barevném katalogu. Písek **Dune Effect:** nanášejte a pracujte se Sabulador Lux postupně na malém povrchu (přibližně 1 - 2 m<sup>2</sup> najednou) pomocí štětce PV 76. Naneste malé množství barvy nerovnoměrně střídáním tahů štětce ve všech směrech. Po přibližně 5 - 10 minutách při 20 ° C ošetřenou část znovu opracujte pomocí štětce PV 76 bez barvy a posuňte a vyhladte zrnitou část ve všech směrech tak, aby k vytvoření efektu písečné duny. Současně po všech tahoch štětcem odstraní všechny stopy, které na něm zůstaly. Vylepšený efekt Grand Canyon: nanášejte a pracujte se Sabulador Lux postupně na malém povrchu (asi 1 - 2 m<sup>2</sup> najednou) pomocí štětce PV 76. Šikmé nebo svislé tahy štětcem nanášejte malé množství barvy, pokud jsou rovnoměrné a dlouhé 10 - 15 cm. Po přibližně 5 - 10 minutách při 20 ° C ošetřete ošetřenou část znovu pomocí štětce PV 76 bez barvy a posuňte a uhladte zrnitou část nerovnoměrnými tahy štětcem ve stejném směru jako dříve provedené tahy. Současně odstraňte všechny stopy zanechané štětcem jemným kartáčováním ve stejném směru jako stávající tahy štětcem. Pískový efekt **Dune s Glitter:** třpytivé odstíny lze získat přidáním přísad STAR P 400 SILVER nebo STAR P 405 GOLD do SABULADOR LUX v následující množství: 40 g na 2,5 litru SABULADOR LUX.

**[N.B.: Doporučujeme, abyste si pečlivě prohlédli instruktážní video efekt, který chcete získat před použitím produktu.](#)**

## TEPLOTA APLIKACE:

### SKLADOVÁNÍ:

### STABILITA:

### POZNÁMKY:

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE

od +10 °C do +30 °C.

ujistěte se, že je nádoba důkladně zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě od +10 °C do +30 °C.

přibližně 2 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Umyjte nástroje vodou a saponátem.

Výrobek je určený pro profesionální použití. Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním liste.

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č 7 Červen 2019

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) – ITALY

-----  
Distributor pro ČR: DSLuxdecor s.r.o., Malašická 49, 13 00 PRAHA,  
Informace : tel: +420 606 751 007, [valpaint@dsluxdecor.cz](mailto:valpaint@dsluxdecor.cz), [www.dsluxdecor.cz](http://www.dsluxdecor.cz)