

ANTICANDO 300

Technický list:

NÁZEV:

ANTICANDO 300

TYP:

Barva na vodní bázi, která napodobňuje starožitný vzhled.

POUŽITÍ:

Dekorace na vnitřní omítky.

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1.580 ± 30 gr/LT. při teplotě 25 °C

Viskozita: 38000 ± 2000 cps

Vydatnost: 1 - 1,5 m²/LT (může se lišit podle drsnosti, pórovitosti a nasákavosti povrchu a způsobu aplikace).

Efekt: matné

Zabarvení: Barvy uvedené v katalogu.

DOBA SCHNUTÍ:

Balení: LT. 4 - LT. 12

Suché na dotyk: 1 hodina při 20°C

Přetíratelný: 8 - 10 hodin při 20 °C

Úplně suché: 24 hodin při 20°C

**VLASTNOSTI A
ODOLNOST:**

ANTICANDO 300 je vyroben z akrylové pryskyřic a přírodních plniv. Po nanesení zůstává zdobený povrch prodyšný, omyvatelný a může být přetřen. ANTICANDO 300 se snadno aplikuje na různé typy povrchů, jako je cement, omítka, sádkokarton, dřevo a železo po aplikaci vhodného ošetření.

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré zdi. Odstraňte starou loupající se barvu a omyjte vodou s vhodným čistícím přípravkem. Dále naneste vrstvu PRIMERT 400 zředěnou 50% s vodou, která působí jako fixační prostředek. Přibližně po 4 hodinách při 20 °C naneste druhý nátěr PRIMER 400 zředěný 20–30 % s vodou. Pokud jsou však povrchy čisté a neloupou se, naneste nátěr PRIMER 400 zředěný 20–30 % vodou. Po 4 hodinách při 20°C pokračujte v aplikaci ANTICANDO 300.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

Ředění: ANTICANDO 300 je připraven k použití (může být zředěný s vodou, k dosažení dalšího dekorativního efekt)

POUŽITÍ:

Nástroje: kartáč nebo špachtle

Počet nátěru : 1 nebo více

APLIKAČNÍ CYKLUS:

ANTICANDO 300 je připraven k použití a měl by být dobře promíchán. Speciální nástroj PV 77 nebo plastová špachtle PV 90 nebo PV 91 nebo nerezová špachtle by měla být použita k aplikaci výrobku přímo na nové i staré povrchy, které jsou bez prachu. Produkt by měl být rozložen nepravidelně po celém povrchu aby zanechal viditelné nepravidelné a vystouplé tahy, které jsou blízko sebe. Po 8 hodinách při 20°C, po řádném zaschnutí ANTICANDO 300, pokračujte v aplikaci nebarveného FINIX 60. Přibližně po 6-8 hodinách při 20 °C naneste druhou vrstvu barevného nátěru FINIX 60. Použijte malé množství výrobků a aplikujte nepravidelnými tahy štětcem ve všech směrech.

Dále, zatímco nátěr FINIX 60 je stále mokrý pomocí špachtle PV 77 pracujte s produktem křížovými tahy, které vyvíjejí silný tlak na povrch.

Pozn.: Anticando 300 se po 15 dnech od aplikace stává omyvatelným vodou a běžnými čisticími prostředky.

Skladování: ujistěte se, že je plechovka pevně uzavřena, a to i po použití, při teplotě ne nižší než +5 °C a ne vyšší než +30 °C.

Stabilita: přibližně 2 roky v dobře uzavřeném nikdy neotevřeném plechu

Strana 1 z 2

UPOZORNĚNÍ: ANTICANDO 300 JE PRODUKT, KTERÝ JE OBZVLÁŠTĚ CITLIVÝ NA TECHNIKU OSOBY, KTERÁ JEJ APLIKUJE. PROTO SE DOPORUČUJE, ABY VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚLA STEJNÁ OSOBA, ABY SE ZABRÁNILO ROZDÍLŮM .

Poznámka : před použitím dobře promíchejte. Umyjte nástroje brzy po použití vodou