

GEL EP40 + CT50

Technický list SC 00272

NÁZEV:

GEL EP40 + CT50

TYP:

POUŽITÍ:

průhledná dvousložková pryskyřice, kterou lze aplikovat špachtlí speciálně navržené pro svislé povrchy a podlahu v koupelně i uvnitř sprchový kout jak na svislých plochách, tak na podlaze. Konečný vzhled povrchu je lesklý, kompaktní bez viditelných spár a nehygienických linií mezi dlaždicemi. Je vodotěsný a odolný vůči standardním chemickým prostředkům.

CHARAKTERISTIKA:

Specifická váha:

1,090 ± 30 g/LT při 20°C

Výnos:

4,5 - 5 m²/LT dvě vrstvy na hladkém povrchu (můžete lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a nasákavosti podkladu a způsobu aplikace)

Estetický efekt:

lesklý

Viskozita:

=====

Zbarvení:

transparentní

Balení:

KIT Kg. 0,4 a KIT Kg.1,0

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotek:

6 hodin při 20 °C

Přetíratelný:

18 -24 hodin při 20 °C

Úplně suchý:

48 dní při 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOST:**

GEL EP40 musí být katalyzován CT50. Důkladně promíchejte špachtlí a ujistěte se, že materiál připevněný ke stěnám nádoby je důkladně promíchán tak, aby byly obě složky správně promíchány. Katalogizace a míchání by nemělo trvat déle než 3 minuty a katalyzováno, smíšený produkt musí být aplikován v krátkém čase od 20 do 25 minut při teplotě 20 ° C.

SPECIFIKACE	STANDARD	Hodnota
ZKOUŠKA ADHEZE / TAHU	SJEDNOCENÍ V ROCE 1542	>2,2 N/mm ²
Odolnost proti oděru (úbytek hmotnosti po 200 cyklech)	ČSN EN ISO 11998	<30 mg L=2,5 g/m ²
LESK	V ISO 2813	92,6 GU (vysoký lesk)
STPEŇ TVRDOSTI	ASTM D 2240	75 Břeh D

PŘÍPRAVA POVRCHU:

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

POUŽITÍ:

=====

směšování:

katalýza: skatalyzovat s CT50

Nástroje:

Nerezová

Počet nátěrů:

2

www.dsluxdecor.cz

APLIKAČNÍ CYKLUS:

Naneste dvě vrstvy pomocí nerezové špachtle PV 43
Ve směru vytvořené struktury METEORE 12 tak, aby gel vyplnil strukturovaný povrch a zanechal velmi tenkou vrstvu s hladkým povrchem METEORE 12.
Mezi prvním a druhým nátěrem počkejte 12 hodin při 20 ° C a druhou vrstvu aplikujte pouze v případě, že je povrch "suchý na dotek", pokud otisky prstů nezůstávají na povrchu při nízkém tlaku při dotyku, Nečekejte déle než 24 hodin při teplotě 20 ° C. Naneste druhou vrstvu nejpozději do 18-24 hodin při 20 ° C pomocí nerezové špachtle PV 43 a naneste tenkou vrstvu GELU tak, abyste získali zcela hladký povrch.

APLIKAČNÍ TEPLOTA:

od +5°C do +30°C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba i po použití pevně uzavřena a skladujte při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.

STABILITA:

asi 1 rok, pokud je nádoba řádně skladována a nebyla otevřena.

POZNÁMKY:

Před použitím produkt důkladně promíchejte. Umyjte nástroje vodou a čisticím prostředkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst celý návod a bezpečnostní list.

A LIKVIDACE

Výrobek je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, které mohou způsobit podráždění očí a mohou vyvolat podráždění kůže a alergickou reakci.



Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a obličej vhodnými ochrannými pomůckami. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny týkající se manipulace, bezpečnosti a osobní ochrany lze nalézt v bezpečnostním listu, který je k dispozici v elektronické verzi na [internetových stránkách www.dekorativne-natery.sk](http://internetovych.strankach.www.dekorativne-natery.sk)

Nástroj je nutné ihned po použití důkladně umýt ethylalkoholem. Nástroje nesmí být čištěny ve vodních tocích, kanalizacích.

Nakládání dle zákona č. 75/2015 Sb., o odpadech a dle platných předpisů. S použitými obaly likvidujte v souladu s platnými předpisy a metodami nakládání s odpady.

Vydal: Inspekční oddělení VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY