

## PRIMER 1500

Technický list SC 00326

**NÁZEV:**

**PRIMER 1500**

**TYP:**

Vodou ředitelná penetrace

**POUŽITÍ:**

Bílá základní penetrace na vodní bázi určená pro interiéry

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická hmotnost:** 1.315 ± 30 gr/LT při 20 °C

**Vydatnost:** 6–7 m<sup>2</sup>/LT na dvě vrstvy  
(může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

**Estetický efekt:** Bílá nebo barvy uvedené v tabulce

**Viskozita:** = = =

**Balení:** Lt.1 - Lt.2,5 - Lt.5

**Složení:** Speciální pryskyřice a plniva, které umožňují prodyšnost

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Suchý na dotyk:** 2 hodina při teplotě 20 °C

**Přetiratelný:** 4–6 hodin při teplotě 20 °C

**Úplně suchý:** po 24 hodinách při teplotě 20 °C

**CHARAKTERISTIKA A**

**ODOLNOST:**

Základní nátěr na vodní bázi, nepostradatelný pro dosažení efektů dekorativního produktu JUTA. Příměř 1500 se snadno nanáší, vyznačuje se dobrou krycí schopností a odolností. Lze jej aplikovat na různé podklady, jako je beton, omítka, sádra, sádrokartón, dřevo, železo a již natřené povrchy, pokud jsou dobře ukotveny k podkladu.

**PRÍPRAVA POVRCHU:**

**Staré stěny:** Odstraňte starý uvolněný a odlupující se nátěr a omyjte vodou a vhodným saponátem. Následně vyplňte případné vady v podkladě, i když povrch nemusí být zcela hladký. Po zaschnutí přeburste a naneste válečkem PV26 PRIMER 1500 se dvěma krycími vrstvami, čímž vytvoříte tenkou kůru. Mezi prvním a druhým nátěrem PRIMER 1500 počkejte 4-6 hodin při teplotě 20 °C. Po dalších 8 hodinách, stále při teplotě 20 °C, pokračujte v nanášení JUTY.

**Nové stěny:** Aplikujte PRIMER 1500 dvěma krycími vrstvami válečkem PV26, čímž vytvoříte tenkou kůru. Mezi prvním a druhým nátěrem PRIMER 1500 počkejte 4-6 hodin při teplotě 20 °C. Po dalších 8 hodinách, stále při teplotě 20 °C, pokračujte v nanášení JUTY.

**PRÍPRAVA PRODUKTŮ:**

**ředění:** připravený na použití

**APLIKACE:**

**způsob:** Váleček, štětec, stříkácí pistole

**TEPLOTA APLIKACE:**

od +5 °C do +30 °C.

**SKLADOVÁNÍ:**

ujistíte se, že je nádoba důkladně zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě od +10 °C do +30 °C.

**STABILITA:**

přibližně 2 roky, jak je nádoba vhodné uskladněná a nebyla otevřena.

**POZNÁMKY:**

Dokladně přemíchejte produkt před použitím.

Umyté nástroje vodou a saponátem ihned po použití.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A  
LIKVIDACE**

Výrobek je určený pře profesionálně použití. Před použitím je potřebné přečíst návod na použití a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředkem. V případě kontaktu, okamžitě a důkladné opláchnete vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě.

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umyt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.1, Leden 2024

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) – ITALY, List no SC 00326.