

MAGIC LIGHT FINITURA K 100

Technický list:

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

MAGIC LIGHT FINITURA K 100

luminiscenční povrchová úprava na vodní bázi

přidává se do dekorativních barev, transparentních pryskyřic na bázi vody, prodyšných a omyvatelných povrchů.

Specifická hmotnost: 1,050 ± 30 g/LT při 25 °C

Viskozita: ≡ ≡ ≡ =

Vydatnost: 6-7 m²/LT na jednu vrstvu na hladkých površích (může se lišit podle drsnosti, pórovitosti a nasákavosti povrchu a způsobu aplikace).

Efekt: luminiscenční ve tmě

Zabarvení: modrozelená ve tmě

Balení: LT. 0,250- LT. 1 obč.

DOBA SCHNUTÍ:

Suché na dotyk: 2-3 hodiny při 20°C

Přetíratelné: 6-8 hodin při 20°C

Úplně suché: 36-48 hodin při 20°C

VLASTNOSTI A

ODOLNOST:

Průhledná barva na vodní bázi pro vnitřní použití, která absorbuje přirozené i umělé světlo před tím, než ho vrátí do úplné tmy.

To je přesně důvod, proč při osvětlení místnosti s MAGIC LIGHT na 5 minut způsobí, že po zhasnutí světla, se ošetřené stěny postupně znovu rozsvítí a po několika minutách se stabilizují.

Luminiscence může trvat od 6 do 8 hodin, závisí na množství absorbovaného světla a intenzitě tmy, která se během této doby postupně snižuje. MAGIC LIGHT Finish K100 zůstává matná a prodyšná, ale především průhledná, aniž by se změnila základní barva nebo efekt, zejména u světlých barev; tmavé barvy mohou být mírně pozměněny. Čím světlejší je tedy barva pod ním, tím více se MAGIC LIGHT Finish K100 rozsvítí ve tmě. Světelná síla MAGIC LIGHT může být posílena použitím lampy (neonová), která se zapíná přerušovaně po dobu 2 - 3 minut každé 3 - 4 hodiny. Vždy naneste jednu vrstvu neředěného FINISH V 16 štětcem nebo válečkem. Přibližně po 12 hodinách při 20°C naneste MAGIC LIGHT Finish K100

PRÍPRAVA PRODUKTU:

POUŽITÍ:

Ředění: připraveno k použití – dobře promíchejte

Nástroje: váleček

Počet nátěrů: 1 nebo více

APLIKAČNÍ CYKLUS:

Magic Light Finish K 100 lze aplikovat na nové i staré barvy, hladké nebo drsné povrchy, ale dobře přilnoucí a neodlupující se pomocí válečku PV 31, a poté přitlačit s použitím nástroje PV 33 nebo válečku PV 30 dokud je produkt stále vlhký.

Skladování: ujistěte se, že je plechovka pevně uzavřena, a to i po použití, a skladujte při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.

Stabilita: přibližně 1 rok, pokud je produkt dobře utěsněn a nikdy neotevřen



VALPAIN S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.dsluxdecor

SC 00245

POZNÁMKY: Před použitím dobře promíchejte dřevěnou tyčinkou nebo kovovou tyčinkou.
Aplikační teplota nesmí být nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Umyjte nástroje brzy po použití vodou a mýdlem.

Technický list č. SC 00245 vydaný manažerem kvality kontroly :

Vydání č. 1

duben 2014

strana 2/2