

METEORE 14 FINE

Technický list SC 00291

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

METEORE 14 FINE

Přírodní špachtle rozpustná ve vodě pro vnitřní použití
navrženo pro produktovou řadu VALPAINT I-BETON

Specifická váha: 1.640 ± 30 gr/LT při 20°C (ISO 2811-1)

Výdatnost: 4,0 - 4,5 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch (může se lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a nasákavosti podkladu a způsobu aplikace)

Estetický efekt: jemnozrný betonový efekt 0,1 mm

Viskozita: 33200 cps (EN ISO 2555)

Zbarvení: Barevný gamut z katalogu

Balení: LT. 1 - LT. 4 - LT.12

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotek: po 6 hodinách při 20 °C

Přetíratelný: po 8-12 hodinách při 20°C

Úplně suchý: po 18-24 dnech při 20°C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOST:**

Jemnozrná špachtle pro hladký a kompaktnější povrch se systémem VALPAINT I-BETON.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČIT
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD , X	HE A 1902-3	X<0,005 mg/m2h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK	Směrnice 2004-42-CE	Max. 31 g/l (limit EU 200 g/l) Kat. A/I	

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

Ředění: připraveno k použití

APLIKACE:

Nástroje: Nerezová špachtl'a

Počet nátěrů: 1 - konečná vrstva

APLIKAČNÍ CYKLUS:

Poslední třetí vrstvu METEORE 14 FINE naneste nerezovou špachtlí PV 43 nebo PV 44 a naneste vodu na povrch rozprašovačem PV 106. Nastříkejte oblast vodou a vyhladte celý povrch ve všech směrech co nejvíce, abyste dosáhli zcela hladkého a kompaktního povrchu po celém povrchu, vyhněte se broušení.

Po 12 hodinách při teplotě 20 °C je možné aplikovat ochranný dvousložkový lak AR60 LUCIDO nebo TOP COAT AR 70 OPACO + CT80 ve dvou vrstvách.

Pozn.: Před podáním žádosti si pozorně přečtete technické listy a video pokyny k žádosti.

APLIKAČNÍ TEPLOTA:

www.dsluxdecor.cz

od +10°C do +30°C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba i po použití pevně uzavřena a skladujte při teplotě mezi +10 °C a +30 °C.

STABILITA:
POZNÁMKY:

asi 2 roky, pokud je nádoba řádně skladována a nebyla otevřena.

Před použitím produkt důkladně promíchejte. Umyjte nástroje vodou a čisticím prostředkem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
A LIKVIDACE

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a obličej vhodnými ochrannými pomůckami. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny týkající se manipulace, bezpečnosti a osobní ochrany lze nalézt v bezpečnostním listu, který je k dispozici v elektronické verzi na internetových stránkách www.dekorativne-natery.sk

Nástroj musí být ihned po použití důkladně omyt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nástroje nesmí být čistěny ve vodních tocích, kanalizacích.

Nakládání dle zákona č. 75/2015 Sb., o odpadech a dle platných předpisů. S použitými obaly likvidujte v souladu s platnými předpisy a metodami nakládání s odpady.

Vydání: No 7 března 2023

Vydal: Inspekční oddělení VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITÁLIE

Distribútor pro ČR: DSLuxdecor s.r.o., Malešická 49, Praha 3, 130 00,
Informace : tel: +420 751 606 007, valpaint@dsluxdecor.cz, www.dsluxdecor.cz