

V 55 MATT

Technický list SC 00254

NÁZEV:

V55 MAT

TYP:

dekorativní barva pro interiéry s matným efektem

POUŽITÍ:

na vnitřní povrchy, vodoodpudivý a antibakteriální nátěr

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: (ISO 2811-1) **BÍLÁ:** 1.390 ± 30 gr./LT. při 20° C
NEUTRAL: 1400 ± 30 gr./LT. při 20 ° C 1.020 ± 30 gr/LT při 20°C

Vydatnost:

9-11 m² / LT. na 2 vrstvy k pokrytí (může se lišit podle drsnosti, povrchu absorpční a aplikační metody)

Estetický efekt:

matný

Viskozita:

===

Zabarvení:

bílá, neutrální a NCS INDEX 1950 barvy

Balení:

LT. 1 - LT. 4 - LT.10

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotyk:

na povrchu 2 hodiny při teplotě 20° C

Přetíratelný:

po 4 – 6 hodin při 20°C

Úplně suchý:

po 24 - hodinách při teplotě 20°C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:

Díky svému složení zaručuje V55 MATT vysoké pokrytí při zachování malé tloušťky. Má také antibakteriální, vodoodpudivé a ekologicky udržitelné vlastnosti díky nízkým VOC a třídě A + pro emise uvnitř budov podle ISO 16000-9. V55 MATT kombinuje vlastnosti tradičních antimoldů s inovativní technologickou silou iontů stříbra, které inhibují množení bakterií způsobujících dezinfekci povrchů a vnitřního vzduchu a antiseptický. Z tohoto důvodu je V55 MATT ideální pro aplikace ve školách, mateřské školy, nemocnice, domovy důchodců, komerční prostory, jak je ku příkladu centra nebo kadeřnictví a veřejná místa obecně. Rovněž získala Certifikace HACCP podle normy UNI 11021: 2002, tj. to je vhodné pro aplikace ve všech prostředích, kde se zpracovává jídlo, díky k vysokému výkonu odolnosti, omyvatelnosti a zdraví. Specifický test také potvrzuje jejich použití v prostředích s vlhkostí vyšší než 80%

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
ODOLNOST VŮČI UMÝVÁNÍ	UNI 10560 EN 13300	>5000 SUPER OMYVATELNÝ TRIEDA 1	
ANTIBAKTERIÁLNÍ ÚČINKY	ISO 22196 JIS Z 2801	EFEKTIVNÍ NIČENÍ BAKTERIÍ 99%	
VYSOKÁ ODOLNOST VLHKOSTI	EN ISO 6270-1	TEST PROVEDEN	

ODOLNOST PROTI KONKRÉTNÍM PRACÍM ČINIDLŮM	UNI EN ISO 2812-1	ODOLNOST VŮČI: ODVÁPŇOVAČA, KYSELINY, ALKALINOVÉHO ODMAŠŤOVAČE	
DIRT GRIP	UNI 10792	VELMI NÍZKY	
HACCP	UNI 11021	VHODNÉ V POTRAVINOVÝCH MÍSTACH	
GLOSS	EN ISO 2813	5 – 10 GU	

EMISE ZNEČISŤUJÍCÍCH LÁTEK	ISO 16000	TVOC <1 mg/m ³ TRÍDA A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS AT 1902-3	X<0.005 mg/m ² h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK	Směrnice 2004/42-CE	Max 15 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

PŘÍPRAVA POVRCHU:

V55 MATT lze nanášet na různé podklady, jako je cement, omítka, sádkokarton, dřevo, železo a na již natřené povrchy, pokud jsou dobře ukotveny k podpěře. Vyhodnoťte konzistenci povrchu odstraněním jakéhokoli starého poškozeného nebo zaprášené barvy a cokoli, co může způsobit oddělení. Použijte jako fixační prostředek (penetrace) V88 SATINE již zbarvený a zředěný vodou 1 : 5. Po 4 – 6 hodiny při 20 ° C, vyplňte malé otvory, praskliny a praskliny. Aby absorpce byla

www.dsluxdecor.cz

jednotná, předejte již zbarvený a zředěný SATINE V88 1: 5 pouze s vodou přes injektáž a poté počkejte dalších 6-8 hodin při 20 ° C

Po 6-8 hodinách při 20 ° C od aplikace V55 MATT jako fixátoru (penetrace) naneste V55 MATT již zbarvený jako povrchová úprava, ale tentokrát zředěný 20 - 30% vodou. Mezi první a druhou vrstvou počkejte nejméně 4 - 6 hodin při 20 ° C

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

ředění: ředit v poměru 1:5 jako penetrace (fixační činidlo)
ředit v poměru 20 - 30 % s vodou při nátěru

APLIKACE:

způsob: štětcem, válečkem nebo stříkáním

počet nátěrů: 1 - 2 vrstvy

TEPLOTA APLIKACE:

od +10°C do +30°C.

SKLADOVÁNÍ:

Ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřena i po použití a skladujte při teplotě od +10°C do +30°C.

STABILITA:

přibližně 2 rok, pokud je nádoba vhodně uskladněna a nebyla otevřena.

POZNÁMKY:

Důkladně promíchejte produkt před použitím.
Omyjte nástroje vodou a saponátem ihned po použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je třeba přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně jsou uvedeny v Bezpečnostním listu.

Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodním odtoku, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 185/2001 Sb o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.3, červen 2020

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY