

METEORE 8

Technický list SC 00240

NÁZEV:

METEORE 8

TYP:

barva s texturovaným efektem

POUŽITÍ:

vodou ředitelný nátěr určený do interiéru

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1.670 ± 30 gr/LT při 20 °C
Vydatnost: 3–4 m²/LT pře efekt SPATOLATO a VENATO
10–11 m²/LT pře efekt LISCIIO
(může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

Estetický efekt: matný

Viskozita: = = =

Zabarvení: barevná škála z katalogu

Balení: LT. 1 LT. 4

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotyk: 1 hodina při teplotě 20 °C

Přetiratelný: 6–8 hodin při teplotě 20 °C

Úplně suchý: po 48 hodinách při teplotě 20 °C

CHARAKTERISTIKA A

ODOLNOST:

PRÍPRAVA POVRCHU:

Je to výjimečné strukturovaný a variabilní produkt určený do interiéru. Je ideální pře dosáhnoutí moderních efektů s metalickým a perlovým vzhledem.

Odstraňte starý nepřilnavý a odlupující se barvu na stene a umyté ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti steny jak je to potřebné. Aplikujte PRIMER 400 ředěný 50 % vodou. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C pokračujte s aplikací produktu METEORE 8.

PRÍPRAVA PRODUKTŮ:

ředění: připravený na použití

APLIKACE:

způsob: kovová nerezová špachtle

APLIKAČNÍ CYKLUS:

SPATOLATO EFEKT: Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupně na plochu 1–2 m². Použití nerezoví kovoví špachtli PV43 a 15 -20 cm dlouhé nepravidelné tahy všemi směry. Kým je ještě produkt vlhký vytvořte nepravidelné vzory 5 – 10 cm dlouhé všemi směry. Po přibližně 4 hodinách přebruste povrch jemným brusným papírem 220/260 a odstraňte nerovné a drsné plochy. Následně aplikujte produkt nerezovou špachtli PV43 2 různé odtíhne LAME podle zvoleného odtíná velmi tenký vrstvu. Mezi aplikaci prvního a druhého odtíná LAME sú potřebné minimálně 2 hodiny.

Vydatnost: METEORE 8–3–4 m² /LT. 1. LAME 16–20 m² /LT. V závislosti od struktury METEORE 8.

VENATO EFEKT: (vertikálně, horizontálně) Aplikujte jednu vrstvu METEORE 8 postupně na plochu 2–3 m². Použití nerezoví špachtli PV43 a nerovnoměrnými tahy ve zvoleném směru. Kým je ještě produkt METEORE 8 vlhký vytvořte svislé pruhy (anebo jiný zvolený směr) s použitím plastového nástroje PV 84 a aplikujte 20–35 cm dlouhé jemné pruhy. Po přibližně 4 hodinách přebruste povrch jemným brusným papírem 220/260 a odstraňte nerovné a drsné plochy. Následně aplikujte produkt LAME nerezovou špachtli PV43. Dva různé odtíhne LAME podle zvoleného odtíná a velmi tenký vrstvu. Mezi aplikaci prvního a druhého odtíná LAME sú potřebné minimálně 2 hodiny.

Vydatnost: METEORE 8–3–4 m² /LT. 1. LAME 16–20 m² /LT. V závislosti od struktury METEORE 8.

HLADKÝ EFEKT: Aplikujte jednu vrstvu produktu METEORE 8 postupně na plochu 1 -2 m². Použití nerezoví kovoví špachtli PV43 a 15 -20 cm dlouhé nepravidelné tahy vetchými směry. Kým je ještě produkt vlhký vytvořte nepravidelné vzory 5 – 10 cm dlouhé všemi směry. Po přibližně 4 hodinách přebruste povrch jemným brusným papírem 220/260 a odstraňte nerovné a drsné plochy. Následně aplikujte produkt nerezovou špachtli PV43 2 různé odtíhne LAME podle zvoleného odtíná velmi tenký vrstvu. Mezi aplikaci prvního a druhého odtíná LAME sú potřebné minimálně 2 hodiny.

Vydatnost: METEORE 8–10–11 m² /LT. 1. LAME 35–40 m² /LT. V závislosti od struktury METEORE 8.

N.B.: Pře aplikaci světlých odstínů METEORE 8 (METEORE 8 netónovaný) použití plastoví špachtli PV 91.

Před aplikaci je potřebné pozřít video-návod na aplikaci zvoleného efektu.

TEPLOTA APLIKACE:

od +5 °C do +30 °C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistíte se, že je nádoba důkladně zatvořená aj po použití a skladujte při teplotě od +10 °C do +30 °C.

STABILITA:

přibližně 2 roky, jak je nádoba vhodné uskladněná a nebyla utvořená.

POZNÁMKY:

Dokladně přemíchejte produkt před použitím s elektrickým míchadlem s metličkou.

Umyté nástroje vodou a saponátem ihned po použití.

Výrobek je určený pře profesionálně použití. Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostírkami. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poradte se s lékařem.

www.dekorativne-natery.sk

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě.

Nářadí je nutné hned' po použití důkladně umyt vodou a vhodným čistícím prostředkem. nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.2, Září 2018

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) – ITALY