

ARTECO 1

Technický list SC 00195

NÁZEV:

ARTECO 1

TYP:

barva se starožitným efektem

POUŽITÍ:

pro stěny v interiéru i exteriéru

CHARAKTERISTIKA:

Měrná hmotnost:

1,020 ± 30 gr/l při 25 °C

Vydatnost:

24 - 25 m²/LT (může se lišit v závislosti na drsnosti povrchu, savost a způsob aplikace)

Estetický efekt:

Satén, matný

Zbarvení:

Barevný gamut z katalogu

Balení:

LT. 1 - LT. 4

DOBA SCHNUTÍ:

4 °C při 20 °C

24 hodin při 20°C

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOST:**

barva s charakteristickým starožitným efektem; po úplném vytvrzení, získává prodyšný film, který je odolný vůči nárazům a oděru

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré zdi v interiéru i exteriéru. Odstraňte starou nelepivou a odlupující se barvu ze základny a omyjte ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Dále naneste vrstvu PRIMER 400 zředěnou 50% vodou jako fixační povlak. Po asi 4 hodinách při 20 °C naneste druhou vrstvu nátěru PRIMER 400 zředěnou 15-20% vody. Pokud je povrch čistý a barva se neodlupuje, stačí nanést pouze 1 vrstvu PRIMER 400 zředěného 15-20% vody. Po asi 4 hodinách při 20 °C pokračujte v aplikaci nátěru ARTECO 1.

Nové stěny v interiéru i exteriéru. Naneste vrstvu PRIMER 400 zředěnou 50% vodou jako fixační nátěr. Asi po 4 hodinách při 20 °C naneste druhou vrstvu nátěru PRIMER 400 zředěnou 30 % vody.

Po cca 4 hodinách při 20 °C ořízněte nanesením nátěru ARTECO 1.

PŘÍPRAVA PRODUKTU:

směšování:

připraveno k použití

POUŽITÍ:

nástroje:

kartáč

počet nátěrů:

1

APLIKAČNÍ CYKLUS:

www.dsluxdecor.cz

Pomocí speciální sady štětců v KIT 39 aplikujte vhodnou malířskou techniku ARTECO '1 – krouživé pohyby štětce s nerovnoměrným tlakem a nanášení malého množství barvy štětcem. Pro dokončování těžko přístupných míst, jako jsou rohy u stropu, je vhodné použít speciální malý kartáč, který je součástí sady kartáčů KIT 39.

Výsledné finální starožitné zdi

Poznámka: Nikdy nenanášejte barvu štětcem rovnoměrnými pohyby, konečného efektu starých zdí lze dosáhnout pouze kruhovými pohyby štětcem s použitím malého množství.

Výsledná intenzita barevného odstínu se může lišit od vzorku v katalogu, v závislosti na síle vyvíjené tlakem štětce a množství použité barvy ARTECO '1.

Ochranný povlak. Pro zvýšení odolnosti povrchu proti oděru a frekvence praní může být ARTECO '1 - po cca 4 hodinách při 20 ° C je možné nanést štětcem ochranný průhledný matný ochranný nátěr FINISH V 16 uvnitř. V exteriéru je nutné použít ochranný transparentní matný nátěr FINISH V 15.

Ochranný nátěr FINISH V 16 je třeba použít zředěný 100% vodou, zatímco FINISH V 15 je připraven k použití, neředěný. Vhodnou aplikační technikou pro povrchovou úpravu V 15 a V 16 je krouživý pohyb kartáče s mírným tlakem.

Před použitím musí být barva ARTECO 1 důkladně promíchána.

SKLADOVÁNÍ:

POZNÁMKY:

STABILITA:

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE

ujistěte se, že výrobek je dobře uzavřen i po použití, skladujeme jej při aplikační teplotě musí být + 5 ° C až + 30 ° C.

Nástroje musí být ihned po použití důkladně omyty vodou a vhodné čisticí prostředek .

cca 2 roky

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je nutné si přečíst technický list a bezpečnostní list.

Výrobek je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, které mohou způsobit poškození dýchacích cest a podráždění očí.



Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Vyhněte se vdechování a chráňte oči a obličej vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem. Podrobné informace a pokyny týkající se manipulace, bezpečnosti a osobní ochrany lze nalézt v bezpečnostním listu, který je k dispozici v elektronické verzi na internetových stránkách www.dekorativne-natery.sk

Nástroj musí být ihned po použití důkladně omyt vodou a vhodným čisticím prostředkem . Nástroje nesmí být čišťeny ve vodních tocích, kanalizacích .

Likvidace podle zákona č. 75/2015 Sb. o odpadech a v souladu s příslušnými předpisy. S použitými obaly likvidujte v souladu s platnými předpisy a metodami nakládání s odpady.

Vydání: No 7 března 2023

Vydal: Inspekční oddělení VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

Distribútor pro ČR: DSLuxdecor s.r.o., Malešická 49, Praha 3, 130 00,
Informace : tel: +420 751 606 007, valpaint@dsluxdecor.cz, www.dsluxdecor.cz