

PROMOTE DI ADESIONE ADP

Technický list:

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

PROMOTE DI ADESIONE ADP

Ekologický, organický produkt pro ošetření neabsorpčních povrchů.

Navrženo pro zlepšení přilnavosti jednosložkových a dvousložkových pryskyřičných systémů k neabsorpčním povrchům.

Používá se také k ředění prvního nátěru PRIMER AZ + CT10 při jeho nanášení na cementové a betonové desky nebo sádkokarton.

VLASTNOSTI:

Specifická hmotnost: 950 ± 30 g/l při 20 °C (ISO 2811-1)

Viskozita: = = =

Vydatnost: 12,5-14 m² / L jedna vrstva

(může se lišit v závislosti na drsnosti, pórovitosti a absorpci povrchu a na způsobu aplikace)

Zabarvení: průhledná

Balení: 0.25 L / 1 L


DOBA SCHNUTÍ:

ENVIRONMENTÁLNÍ

VLASTNOSTI:

Přetíratelna:

Po 2 hodinách a ne více než 4 hodinách při teplotě 20 °C

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTK	-	NEOBSAHUJE	

PŘÍPRAVA

PRODUKTU:

Ředění:

Připraveno k použití na dlaždice.

Pro aplikace na cementové a betonové povrchy nebo sádkokarton se PROMOTORE DI ADESIONE ADP používá k zředění prvního nátěru PRIMER AZ + CT10

APLIKACE:

Způsob:

Rozprašovač

Počet vrstev:

1

APLIKAČNÍ CYKLUS:

a) Dlaždice: obruste a vyrovnejte dlaždice z keramiky, porcelánu nebo podobných materiálů diamantovými kotouči pro odstranění glazury. Poté zcela odstraňte veškerý prach s vhodným vakuovým nástrojem. Poté naneste PROMOTORE DI ADESIONE ADP na celý povrch pomocí stříkacího nástroje. Poté otřete hadříkem, který byl namočen ve stejném výrobku, PROMOTORE DI ADESIONE ADP, zatímco hadřík i povrch jsou mokré, aby dosáhlo lepšího výsledku.

b) Cementové a betonové povrchy: při aplikaci na cementové a betonové povrchy je nezbytné, aby měly pevnost > 1,5 MPa certifikované v souladu s normou ASTM D a pevnost v tlaku > 25 N/mm² podle normy EN 13892-2. Naneste nátěr PRIMER AZ + CT10, zředěný 30% PROMOTORE DI ADESIONE ADP, pomocí válečku PV95 se středním vlasem. Po 24 hodinách při teplotě 20 °C naneste druhou vrstvu PRIMER AZ + CT10 bez ředění.

SC 00311

c) Sádrokarton: je důležité, aby **sádrokarton** byl nejvyšší kvality, nový nebo téměř nový. Naneste nátěr PRIMER AZ + CT10, zředěný 30 % PROMOTORE DI ADESIONE ADP, pomocí válečku PV95 se středním vlasem. Po 24 hodinách při 20°C naneste druhou vrstvu PRIMER AZ + CT10 bez ředění.

Aplikační teplota: mezi +10 °C a +30°C.

Skladování: v těsně uzavřené plechovce, i po použití, při teplotách od +10 °C do +30°C.

Stabilita: cca 1 rok v řádně uzavřené, nikdy neotevřené nádobě.

POZNÁMKY: Před použitím důkladně promíchejte. Ihned poté umyjte nářadí vodou nebo alkoholem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A LIKVIDACE:

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je třeba přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poradte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodním odtoku, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení

Technický list č. SC 00311, vydané manažerem kontroly kvality :

vydání 1

Prosinec 2022