

METEORE 10

Technický list SC 00261

NÁZOV:

POPIS:

POUŽITIE:

CHARAKTERISTIKA:

METEORE 10

Naturálny vodou riediteľný textúrovaný náter pre interiéry, ideálny pre imitáciu mramorového efektu, cementových povrchov.

vodou riediteľný materiál určený do interiéru

Špecifická hmotnosť: 1.580 ± 30 gr/LT pri 20°C

Výdatnosť:

1 – 1,5 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch pre Efekt COMPATO, VINTAGE, LARGE, SLIM, LEVIGATO a MRAMOR.

1,4 – 1,6 m²/LT jedna vrstva na hladký podklad pre efekt CIVILE

2,2 - 2,6 m²/LT dve vrstvy pre Efekt betónový aplikácia štetcom

2,5-3,0 m²/LT jedna vrstva pre hladký betónový efekt Satinový texturovaný produkt určený pre dosiahnutie efektu cementu tónovaný to viacerých odtieňov, zobrazených v katalógu.

Estetický efekt:

Viskozita:

15000 cps

Zafarbenie:

Farebná škála z katalógu

Balenie:

LT. 1 - LT. 4 - LT.12

DOBA SCHNUTIA:

Suchý na dotyk:

po 3 - 4 hodinách pri teplote 20°C

Pretierateľný:

po 24 hodinách pri teplote 20°C

Úplne suchý:

po 28 hodinách pri teplote 20°C

CHARAKTERISTIKA A ODOLNOSŤ:

Po úplnom vytvrdnutí produktu sa vytvorí priehľadný film, ktorý vytvára dobrú odolnosť proti oretu a normálnemu opotrebeniu.

Pri aplikácii v exteriéri je po ukončení aplikácie nutné zabrániť aby nebol povrch vystavený nepriaznivým poveternostným podmienkam, aby sa zabránilo farebnej nestálosti a opätovnému pôsobeniu vápenej zložky obsiahnutej v produktete METEORE 10 CEMENTO. V prípade nepriaznivého počasia dažďa, hmly a silného slnečného žiarenia je potrebné prekryť a ochrániť povrch.

ŠPECIFIKÁCIA	ŠTANDARD	HODNOTA	OZNAČENIE
REAKCIA S OHŇOM	UNI EN 13501-1	Trieda A1(nehorľavé)	EN 13501-1 FIREPROOF
EMISIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK R	ISO 16000	TVOC <1 mg/m ³ TRIEDA A+	 A+
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTOK	-	NEOBSAHUJE	 IPA FREE FORMALDEIDE AMONJÁKA FREE
HODNOTA FORMALDEHYD , X	JIS A 1902-3	X<0,0.005 mg/m ² h F****	 FORMALDEIDE FREE
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTOK	Smernics 2004-42-CE	Max 6,4g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	 VOC LOW

PRÍPRAVA PRODUKTU:
APLIKÁCIA:

Riedenie: pripravený na použitie – neriedi sa
Nástroje: Nerezová špachtľa, valček, štetec
počet náterov: 1 - 2

APLIKAČNÝ CYKLUS:

Aplikujte METEORE 10 s nerezovou špachtľou PV43 a ukončite s použitím potrebného nástroja v závislosti od požadovaného efektu, kým je ešte povrch stále mokry. Nechajte schnúť 24 hodín pri teplote 20°C, a potom naneste produkt C 100 OVER ako konečný náter. Pre zvýraznenie spojov a dosiahnutie efektu, ktorý imituje štruktúru kamenných dlaždíc, použite špeciálne pero Valpaint Pixel a potom naneste konečnú vrstvu C 100 Over. Po vysušení C100 Over môžete opätovne použiť permanentné pero VALPAIN Pixel pre zvýraznenie spojov, ak je to žiadúce. Aplikáciu METEORE 10 CEMENTO je možné realizovať viacerými efektami.

- 1) EFEKT COMPATO
- 2) EFEKT LARGE
- 3) EFEKT SLIM
- 4) EFEKT RIGATO
- 5) EFEKT LEVIGATO
- 6) EFEKT MRAMORU
- 7) FEKT LISCIO
- 8) EFEKT LISCIO S PRÍDAVKOM ADTIVA SCAGLIE
- 9) EFEKT CIVILE
- 10) ŠTETCOVÝ HLADKÝ EFEKT

TEPLOTA APLIKÁCIE:
SKLADOVANIE:

od +10°C do +30°C.

uistite sa, že je nádoba dôkladne uzatvorená aj po použití a skladujte pri teplote od +10°C do +30°C.

STABILITA:

približne 1 rok, ak je nádoba vhodne uskladnená a nebola otvorená.

POZNÁMKY:

Dôkladne premiešajte produkt pred použitím. Umyte nástroje vodou a saponátom.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Výrobok je určený pre profesionálne použitie. Pred použitím je potrebné prečítať celý návod a Kartu bezpečnostných údajov.

A LIKVIDÁCIA

Výrobok je nebezpečný a obsahuje nebezpečné látky, ktoré môžu spôsobiť podráždenie kože a poškodenie očí.



Zabráňte priamemu kontaktu s pokožkou. Chráňte oči a tvár vhodnými ochrannými prostriedkami. V prípade kontaktu, okamžite a dôkladne opláchnite vodou a poraďte sa s lekárom.

Podrobné informácie a pokyny pri manipulácii, bezpečnosti a osobnej ochrane sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov dostupnej v elektronickej verzii na webovej stránke www.dekorativne-natery.sk

Náradie je nutné hneď po použití dôkladne umyť vodou a vhodným čistiacim prostriedkom. Náradie sa nesmie čistiť vo vodných odtokoch, kanalizáciách.

Likvidovať podľa zákona č. 75/2015 Z.z. o odpadoch a podľa platných predpisov. Zneškodnite v súlade s platnými predpismi a spôsobmi nakladania s odpadom pre použité balenia.