

## ANTICANDO 600

### Technický list:

**NÁZEV:**

**ANTICANDO 600**

**TYP:**

Barva na vodní bázi, která napodobňuje starožitný vzhled.

**POUŽITÍ:**

Dekorace na venkovní omítky.

**CHARAKTERISTIKY:**

**Specifická hmotnost:** 1,410 ± 30 gr/LT. při 25°C

**Viskozita:** 16400+ 2000 cps

**Vydatnost:** 0,7 – 0,8 m<sup>2</sup>/LT (může se lišit podle drsnosti, pórovitosti a povrchové absorpce a způsobu aplikace).

**Efekt:** matný

**Zabarvení:** Barvy uvedené v katalogu.

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Balení:** LT. 4 - LT. 12

**Suché na dotyk:** 1 hodina při 20°C

**Přetíratelný:** 8 - 10 hodin při 20 °C

**Úplně suché:** 24 hodin při 20°C

**VLASTNOSTI A**

**ODOLNOST:**

ANTICANDO 600 je vyroben z akrylové pryskyřice a přírodních plniv. Po nanesení zůstává zdobený povrch prodyšný, omyvatelný a může být přetřen. ANTICANDO 600 se snadno aplikuje na různé typy povrchů, jako je cement, omítka, sádrokarton, dřevo a železo po aplikaci vhodného ošetření.

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

**Staré zdi.** Odstraňte starou loupající se barvu a omyjte vodou s vhodným čistícím přípravkem. Dále naneste vrstvu PRIMERT 400 zředěnou 50% s vodou, která působí jako fixační prostředek. Přibližně po 4 hodinách při 20 °C naneste druhý nátěr PRIMER 400 zředěný 20–30 % s vodou. Pokud jsou však povrchy čisté a neloupou se, naneste nátěr PRIMER 400 zředěný 20–30 % vodou. Po 4 hodinách při 20°C pokračujte v aplikaci ANTICANDO 600.

**PŘÍPRAVA PRODUKTU:**

**Ředění:** ANTICANDO 600 je připraven k použití ( může být zředěn s vodou, aby se získaly další dekorativní efekty)

**POUŽITÍ:**

**Nástroje:** kartáč nebo špachtle

**Počet nátěru :** 1 nebo více

**APLIKAČNÍ CYKLUS:**

ANTICANDO 600 je připraven k použití a měl by být dobře promíchán. Speciální nástroj PV 77 nebo plastová špachtle PV 90 nebo PV 91 nebo nerezová špachtle by měla být použita k aplikaci výrobku přímo na nové i staré povrchy, které jsou bez prachu. Produkt by měl být rozložen nepravidelně po celém povrchu aby zanechal viditelné nepravidelné a vystouplé tahy, které jsou blízko sebe. Po 8 hodinách při 20°C, po řádném zaschnutí ANTICANDO 600, pokračujte v aplikaci nebarveného FINIX

www.dsluxdecor

80. Přibližně po 6-8 hodinách při 20 °C naneste druhou vrstvu barevného nátěru FINIX 80. Použijte malé množství výrobků a aplikujte nepravidelnými tahy štětcem ve všech směrech.

Dále, zatímco nátěr FINIX 80 je stále mokry pomocí špachtle PV 77 pracujte s produktem křížovými tahy, které vyvíjejí silný tlak na povrch.

**Pozn.:** Anticando 600 se po 15 dnech od aplikace stává omyvatelným vodou a běžnými čisticími prostředky.

**Skladování:** ujistěte se, že je plechovka pevně uzavřena, a to i po použití, při teplotě ne nižší než +5 °C a ne vyšší než +30 °C.

**Stabilita:** přibližně 2 roky v dobře uzavřeném nikdy neotevřeném plechu

**UPOZORNĚNÍ: ANTICANDO 600 JE PRODUKT, KTERÝ JE OBZVLÁŠTĚ CITLIVÝ NA TECHNIKU OSOBY, KTERÁ JEJ APLIKUJE. PROTO SE DOPORUČUJE, ABY VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚLA STEJNÁ OSOBA, ABY SE ZABRÁNILO ROZDÍLŮM.**

Poznámka: před použitím dobře promíchejte. Umyjte nástroje brzy po použití vodou