

PRIMER 1000

Technický list SC 00233

NÁZEV:

TYP:

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

PRIMER 1000

vodou ředitelná penetrace

šedá vodou ředitelná penetrace určená do interiéru

Specifická hmotnost: 1.465 ± 30 gr/LT při teplotě 20 °C

Vydatnost: 14 - 15 m²/LT jedna vrstva na hladký povrch (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

Zabarvení: šedá

Balení: LT. 0,500 - LT. 1

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotyk: po 2 hodinách při teplotě 20 °C

Přetíratelný: po 4 - 6 hodinách při teplotě 20 °C

Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C

CHARAKTERISTIKA A

ODOLNOST:

Základný penetrační nátěr na vodné báze určený jako primární nátěr pro KLONDIKE LIKE. PRIMER 1000 se nanáší prostě a je charakteristický velmi dobrou krycí schopností, odolností a omyvatelností. Může být aplikovaný na různé druhy povrchů: cementové, sádrové, dřevo, železo.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS A 1902-3	X<0,0.005 mg/m ² h F****	
OBSAH PRCHAVÝCH LÁTEK	Směrnice 2004-42-CE	Max 15 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Staré stěny: Odstraňte staru nepřilnavu a odlupující se barvu na stěně a omyjte ji vodou a vhodným mýdlovým prostředkem. Opravte nerovnosti stěny jak je to potřebné. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Když je penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.

Nové stěny: Očistěte podklad pokud je zaprášený důkladně omyjte a vysušte. Dále aplikujte vhodný penetrační nátěr vhodný na daný povrch. Když je penetrace úplně vysušená, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.

Dřevo, sklo, železo: Odstraňte všechny nečistoty, jemné probustrte, ošetřete vhodným ochranným přípravkem určeným pro příslušný druh materiálu. Když je ochranný nátěr zcela vysušený, naneste jednu vrstvu PRIMER 1000 a po přibližně 6 hodinách při 20° pokračujte s aplikací barvy KLONDIKE LIGHT.

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

APLIKÁCIA:

ředění:

způsob:

počet vrstev:

připravený na použití

štětcem anebo válečkem

1 nebo 2

TEPLOTA APLIKACE:

od +5 °C do +30°C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C.

STABILITA:

přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

POZNÁMKY:

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou a saponátem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A

LIKVIDACE

Výrobek je určený pro profesionální použití.

Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékáren.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové stránce www.dsluxdecor.sk

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č. 1, Prosinec 2011

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY