

SIGILLANTE SG15

Technický list SC 00277

NÁZEV:

SIGILLANTE SG15

TYP:

Víceúčelový těsnící přípravek bez zápachu s vynikající přilnavostí a elasticitou. používá se v produktové řadě VALPAIN E-VOLUTION nebo VALPAIN I-BETON, kolem sprchového boxu a v kritických místech, kde je třeba vytvořit elastický a vodotěsný spoj.

POUŽITÍ:

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1.510 ± 30 gr/LT při teplotě 20°C

Vydatnost: dle potřeby

Estetický efekt: = = = = =

Viskozita: 100000-150000 cps

Zabarvení: bílá

Balení: 125 ml

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na povrchu: 50 minut při 20 °C

Přetíratelný: 2 hodiny při 20 °C

Zcela suchý: 1 den při 20 °C (při vrstvě 2 mm max.)

**CHARAKTERISTIKA A
ODOLNOST:**

Vysoce elastická (až do 350 %) a tixotropní pasta, snadno aplikovatelná i pro těžko dostupná místa. Odolává plísním, je ideální do vlhkého prostředí. Vynikající přilnavost bez základního nátěru na všechny tradiční stavební materiály, i při vlhkých površích. Neodlupuje se. Ekologická: bez VOC, neobsahuje rozpouštědla ani izokyanáty. Podle regulační normy pro kvalitu vnitřního ovzduší ISO 16001 má velmi nízkou úroveň škodlivých látek. Certifikován v třídě A, podle francouzské normy s 19 dubna 2011.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	
PRUŽNOST FORMOVÁNÍ 100%	ISO 37 / DIN 53004	0,6 N/mm ²	
ODOLNOST Vůči TLAKU	ISO 37 / DIN 53004	1,6 N/mm ²	
ELASTICITA (%)	ISO 37 / DIN 53004	přibližně 350	
EMISE ZNEČIŠTĚNÍ VNITŘNÍCH PROSTOR	ISO 16000	TVOC <1mg/m3 Třída A+	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
OBSAH ROZPOUŠTĚDEL A YZOKYANÁTOV	-	NEOBSAHUJE	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTEK	Směrnice 2010/75/EU	0 g/L	

PŘÍPRAVA POVRCHU:
PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:
APLIKACE:

=====

míchání: katalyzovaný s CT50
způsob: nerezová špachtle
počet nátěrů: 1

APLIKAČNÍ CYKLUS:

V případě vlhkých podkladů vyžadujících vodotěsnou zábranu aplikujte SIGILLANTE SG15 před RASANTE DDS B60, a na místech bez zvýšené vlhkosti aplikujte SIGILLANTE SG15 před aplikováním METEORE 12 nebo METEORE 14.

Povrch očistěte a odmastěte tak, aby byly bez oleje, mastnoty, rzi nebo prachu. Pokud je to nutné, odstraňte zbytky tlakem nebo stlačeným vzduchem, brusným papírem nebo kartáčem, abyste odstranili nečistoty před aplikací. Aplikujte po obvodu sprchového koutu, vany, umyvadla apod. Aplikujte SIGILLANTE SG15 do spár po obvodu sprchové vaničky, vany, umyvadla nebo na všechna místa kde jsou spojovány různé materiály z produktové řady VALPAIN E-VOLUTION nebo VALPAIN I-BETON, kde je potřebný pružný a vodotěsný spoj.

Při produktové řadě VALPAIN I-BETON a použití i na podlaze a stěně před aplikací Meteor 14 musí být nanesen SIGILLANTE SG 15 v místech spoje mezi podlahou a stěnou, aby se vytvořila tenká několik mm silná vrstva po obvodu celé podlahy.

Vytiskněte pastu z tuby souměrným tlakem, tak abyste zabránili dvojímu nanesení materiálu na jedno místo a nevytvořily tak vzduchové bubliny. Pro dosažení rovnoměrné vrstvy na všechna místa a pro získání homogenní vrstvy výrobku nanášejte SIGILLANTE SG15 mírným tlakem. Vždy aplikujte tloušťku nejméně 1 mm. SIGILLANTE SG15 je vytvrzovaný a zcela suchý po 1 dni při teplotě 23 ° C a 50% relativní vlhkosti, a pokud je aplikován v maximální tloušťce do 2 mm. Výrobek má vysokou tepelnou odolnost během aplikace, a to od - 40 ° C do 100 ° C.

TEPLOTA APLIKACE:

od +5°C do +40°C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřena i po použití a skladujte při teplotě od +5°C do +25°C.

STABILITA:

přibližně 1 rok v originálním balení

POZNÁMKY:

Nářadí ihned po použití omyjte alkoholem, acetonem nebo rozpouštědlem. Po vyschnutí je možné přípravek odstranit pouze mechanicky.

Vydání: č 3 - Leden 2020

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY