

## METEORE 14 MEDIO

Technický list SC 00290

**NÁZEV:**

**METEORE 14 MEDIO**

**POPIS:**

Naturální stěrka vodou ředitelná určena pro použití v interiéru určené pro produktovou řadu VALPAIN I-BETON na stěny i podlahy

**POUŽITÍ:**

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická hmotnost:**

1.630 ± 30 gr/LT při 20°C (ISO 2811-1)

**Vydatnost:**

VYROVNÁVACÍ VRSTVA: 1 - 1,5 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva na hladký povrch a síťku se skleněnými vlákny 64K PV121 (může sa lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)  
VRCHNÍ VRSTVA: 2,0-1,5 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva a 1,0 - 1,2 m<sup>2</sup> jedna vrstva na hladký povrch (může se lišit v závislosti na povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

**Esteticky efekt:**

efekt betonu se středním zrnem 0,4 mm

**Viskozita:**

17500 cps (EN ISO 2555)

**Zabarvení:**

Barevná škála z katalogu

**Balení:**

LT. 1 - LT. 4 - LT.12

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Suchý na dotyk:**

po 6 hodinách při teplotě 20°C

**Přetíratelný:**

po 8 - 12 hodinách při teplotě 20°C

**Zcela suchý:**

po 18 - 24 dnech při teplotě 20°C

**CHARAKTERISTIKA A ODOLNOST:**

Matná středně zrnitá stěrka s vysokým stupněm přilnavosti, určená pro přímé použití na cementové podklady nebo keramické obklady - dlažby na horizontálně a vertikálně povrchy. Doporučené použití spolu so síťkou se sklo-keramickými vlákny 64K PV 121 pro rovnoměrné rozložení zátěže, zpevnění povrchu a zabránění praskání.

SPECIFIKACE	STANDARD	HODNOTA	OZNAČENÍ
PŘÍDRŽNOST / PŘI ODTRHOVOU ZKOUŠKOU na keramické obklady	UNI EN 1542	≥1,68 N/mm <sup>2</sup>	
PŘÍDRŽNOST / PŘI ODTRHOVOU ZKOUŠKOU na cement	UNI EN 1542	≥1,68 N/mm <sup>2</sup>	
OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTEK	-	NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD, X	JIS A 1902-3	X<0,0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
OBSAH TĚKAVÝCH LÁTKO	Směrnice 2004-42-CE	Max 40 g/L (EU limit 200g/L) Kat. A/I	

## PŘÍPRAVA POVRCHU:

**Aplikace na pevně ukotvené keramické obklady nebo suchý cementový podklad:** Podklad musí být očištěn, důkladně umytý a odstraněn veškerý prach, mastnota, saponát a vše, co by mohlo způsobit odlupování nátěru. Pro spáry mezi keramickými obkladačkami, praskliny a nerovnosti povrchu, použijte STUCCO SB30 pastu a vyrovnejte povrch před aplikací METEORE 14 MEDIO.

**Podklad na kterém je zvýšená vlhkost max do 15%,** musí být aplikována dvousložková podkladová vyrovnávací stěrka RASANTE DDS jako hydrofobní bariéra. RASANTE DDS musí být smíchaný a katalyzovaný s materiálem B60, a následně důkladně promíchaný se špachtlí nebo jiným mechanickým nástrojem. Po smíchaní s materiálem B60 musí být RASANTE DDS aplikován do 40-50 minut s použitím nerezové špachtle PV 43 nebo PV 44 na čistý a odmaštěný podklad a který je zcela suchý (použijte například průmyslový ohřívač na zcela vysušení podkladu), tak aby nátěr pevně držel. Tím se zabrání odlučování v důsledku vlhkosti.

**Podklad bez zvýšené vlhkosti:** na podklad bez zvýšené vlhkosti aplikujte na keramické obklady STUCCO SB30 pro vyrovnání nebo na cementový podklad TOP COAT AR60 LUCIDO po 24 hodinách a teplotě 20°C.

TOP COAT AR 60 LUCIDO musí být katalyzovaný s CT80 a ředěný 1:2 vodou. Před použitím je nutno dobře ho promíchat aplikovat do 30 minut od katalyzace.

Pokud se materiál METEORE 14 MEDIO aplikuje i na podlahu i stěnu, doporučuje se v místě spojů mezi podlahou a stěnou použít před aplikací TOP COAT AR 60 LUCIDO materiál SIGILLANTE SG15 a aplikovat tenkou vrstvu několik mm po celém obvodu podlahy.

## PŘÍPRAVA PRODUKTU:

**ředění:** Přípraven k použití

## APLIKACE:

**způsob:** Nerezová špachtle

## APLIKAČNÍ CYKLUS:

**počet nátěrů:** 2 - vyrovnávací a konečná vrstva

**Vyrovnávací podkladová vrstva:** Po 18 – 24 hodinách jak bylo aplikováno RASANTE DDS nebo po 6 -8 hodinách než byl aplikován ředěný TOP COAT AR 60 LUCIDO při teplotě 20°C pokračujte s aplikací METEORE 14 MEDIO a s použitím sítky se sklo-keramickými vlákny 64 K PV 12 rovnoměrně tak, aby byla celá plocha pokryta. Vyhlaďte celý povrch, aby nevznikly žádné nepravidelnosti a odstraňte jakékoliv hrudky, díry a nerovnosti.

Na stěně a podlaze s nerovným a drsným cementovým podkladem, nebo na stěně s chybějícími keramickými obklady použijte METEORE 14 GROSSO namísto METEORE 10 MEDIO a sítku se sklo-keramickými vlákny 64 K PV 12.

**Konečná úprava:** Po 8 – 10 hodinách při teplotě 20°C aplikujte druhou vrstvu METEORE 14 MEDIO nerezovou špachtlí PV 43 nebo PV 44, a naneste na povrch vodu rozprašovačem PV 106. Postříkejte plochu s vodou a co nejvíce vyhlaďte celý povrch ve všech směrech, aby jste dosáhli úplně hladký a kompaktní povrch po celé ploše, aby jste předešli broušení. Počkejte 8 – 10 hodin při teplotě 20°C a potom aplikujte třetí vrstvu METEORE 14 MEDIO stejným způsobem jako při druhé vrstvě.

Jako třetí vrstvu můžete použít METEORE 14 FINE namísto METEORE 14 MEDIO pro dosažení co nejvíce hladkého povrchu.

Po 12 hodinách při teplotě 20°C je možné aplikovat TOP COAT AR60 LUCIDO nebo TOP COAT AR 70 OPACO + CT80 v dvou vrstvách.

N.B.: před aplikací si prosím důkladně přečtěte technické listy a video-návod na aplikaci.

**TEPLOTA APLIKACE:**

od +10°C do +30°C.

**SKLADOVÁNÍ:**

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená i po použití a skladujte při teplotě od +10°C do +30°C.

**STABILITA:**  
**POZNÁMKY:**

přibližně 2 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněna a nebyla otevřena.

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omývejte nástroje vodou a saponátem.

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**  
**A LIKVIDACE:**

Výrobek je určen pro profesionální použití. Před použitím je třeba přečíst celý návod a bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchněte vodou a poraďte se s lékařem.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně jsou uvedeny v bezpečnostním listu.

Nářadí je nutné ihned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čisticím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodním odtoku, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.1 Leden 2020

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

-----  
Distributor pro ČR: DSLuxdecor s.r.o. , Malašická 49, 13 00 PRAHA,  
Informace : tel: +420 606 751 007, [dsluxdecor@gmail.com](mailto:dsluxdecor@gmail.com), [www.dsluxdecor.cz](http://www.dsluxdecor.cz)