

## VALRENNA 2

### Technický list:

**NÁZEV:**

**VALRENNA 2**

**TYP:**

vodou ředitelná barva pro interiér, která je jemná, podobná jelení kůži.

**POUŽITÍ:**

výzdoba interiéru po standardní přípravě povrchu

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická hmotnost:** 1,085 ± 30 gr/LT. a 25°C

**Vydatnost:** 7–8 m<sup>2</sup>/LT (může se lišit podle drsnosti, pórovitosti a povrchové absorpce a způsobu aplikace)

**Efekt:** s kožešinovým a textilním efektem.

**Zabarvení:** Barevná škála z katalogu

**Balení:** LT. 1 -LT. 2,5- LT. 5

**SUŠENÍ:**

**Suché na dotyk:** 1 hodina při 20°C

**Přetíratelné:** 5 - 6 hodin při 20°C

**Úplně suché:** 24 hodin při 20°C

**VLASTNOSTI A ODOLNOST:**

VALRENNA 2 obsahuje speciální pryskyřice a pigmenty, které umožňují dosáhnout dekorativních efektů podobných těm, které nabízí měkká tkanina, v extrémně elegantních barevných odstínech.

VALRENNA 2 může být po vhodném prvním ošetření aplikována na mnoho typů povrchů, například cement, plastr, omítku, sádrokarton, dřevo a železo.

**Odolnost:** po dokončení procesu vytvrzování se vytvoří průhledný film, který poskytuje vysokou úroveň odolnosti proti normálnímu opotřebení.




**Omyvatelnost:** 15 dní po nanesení měkkou houbou navlhčenou ve vodě, jemně otřete, aby se zabránilo skvrnám a změně barvy

**PŘÍPRAVA POVRCHU:**

**Staré povrchy.** Odstraňte starou odlupující se barvu, poté omyjte vodou a vhodným saponátem. Dále použijte výplň k opravě povrchu. Po dokončení sušení povrch obruste. Poté naneste PRIMER 400 pouze na plněné části. Přibližně po 4 hodinách při 20°C naneste nátěr PRIMER 400 barvený a zředěný 10 - 30% vodou. Pokud jsou však povrchy čisté a neloupou se, naneste krycí nátěr PRIMER 400 v barvě a zředěný 10 - 30% vodou. Po 4 hodinách při teplotě 20 °C pokračujte v aplikaci přípravku VALRENNA 2.

**Nové povrchy.** K opravě povrchu použijte výplň. Po zaschnutí obruste a naneste PRIMER 400 pouze na plněné díly. Přibližně po 4 hodinách při 20°C naneste nátěr PRIMER 400 barvený a zředěný 10 - 30% vodou. Po dalších 4 hodiny při 20°C, pokračujte v aplikaci VALRENNA 2

**ENVIROMENTÁLNÍ VLASTNOSTI:**

OBSAH NEBEZPEČNÝCH LÁTKEK		NEOBSAHUJE	
HODNOTA FORMALDEHYD	JIS A 1902-3	X<0.005mg/m <sup>2</sup> h F****	
OBSAH TEKAVÝCH LÁTEK	Directive 2004-42- ---	Max 12g/L(UE limit 200g/L Cat. A/1	

**PŘÍPRAVA  
VÝROBEK:**

**Ředění:** Zředit 10-20% s vodou

**POUŽITÍ:**

**Katalýza:** = = =

**Životnost nádoby :** = = =

**APLIKAČNÍ CYKLUS:**

**Nástroje:** štětcem a špachtlí

**Počet nátěru:** 2 nebo více

**Efekt jelení kůže:** Rozprostřete VALRENNU 2 štětcem křížem krážem a malými tahy štětce se pohybujete ve všech směrech. Po nanesení na plochu asi 1 metr čtvereční přejeďte po zdobené ploše štětcem bez produktu a pohlad'te VALRENNU 2 tahy štětce ve všech směrech, aby se efekt jelení kůže lépe projevil. Po asi 5 - 6 hodinách při 20 °C naneste druhý nátěr VALRENNU 2 stejným postupem, jaký je popsán výše.

**Aplikační teplota:** vyšší než +5 °C a nižší než +30 °C

**Skladování:** ujistěte se, že je plechovka i po použití pevně uzavřena a skladována při teplotě ne nižší než +10 °C a vyšší než +30 °C.

**Stabilita:** přibližně 2 roky, pokud je dobře utěsněna a nikdy otevřena

**POZNÁMKY:** VALRENNU 2 je produkt, který je obzvláště citlivý na způsob nanášení, a proto se doporučuje, aby práce byla zahájena a dokončena stejnou osobou, aby se zabránilo rozdílům v efektu a barvě.

Odstíny se mohou lišit od těch, které jsou uvedeny v katalogu, o 15% až 20% a také mezi jednou šarží od druhé. Před zahájením práce se doporučuje provést malý test.

Před aplikací dobře promíchejte . Umyjte nástroje brzy po použití vodou a mýdlem.