

SOLUZIONE OSSIDANTE

Technický list SC 00267

NÁZEV:

SOLUZIONE OSSIDANTE

TYP:

oxidační roztok

POUŽITÍ:

Nátěr na vodní bázi pro povrchovou úpravu v interiéru

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1.00 ± 30 gr/LT při teplotě 25 °C

Vydatnost:

9 - 10 m²/LT dvě vrstvy (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

DOBA SCHNUTÍ:

Viskozita:

2800 cps

Zabarvení:

transparentní

Balení:

LT. 0,250 - LT. 1

Suchý na dotek:

po 2 hodinách při teplotě 20 °C

Přetíratelný:

po 4 - 6 hodinách při teplotě 20 °C

Zcela suchý:

po 24 hodinách při teplotě 20 °C

APLIKAČNÍ CYKLUS:

Oxidovaný efekt: Aplikujte přitlačením na povrch mořskou houbou PV 32 a následně opakujte přes prázdné zóny se stejnou houbou. Po 3 hodinách při teplotě 20 °C naneste druhou vrstvu (nebo více) v závislosti na požadované úrovni oxidace.

Efekt oxidu měďnatého: Aplikujte vždy pomocí mořské houby PV 32. V závislosti na tom, kolik oxidu měďnatého by mělo zůstat viditelné na konci aplikace, otřete povrch tak, jak je záplatován. Po 3 hodinách při teplotě 20 °C naneste druhou vrstvu (nebo více) v závislosti na požadované úrovni oxidace

Oxidovaný pozinkovaný efekt: Naneste SOLUZIONE OSSIDANTE svislými tahy po celé ploše, poté po 3 hodinách při 20 °C naneste druhou vrstvu (třetí vrstva je volitelná).

PŘÍPRAVA POVRCHU:

Po 8 hodinách při teplotě 20 °C, po aplikaci KLONDIKE FERRO nebo L 50 Col. 309 RAME, pokračujte v aplikaci OXIDAČNÍHO ROZTOKU (SOLUZIONE OSSIDANTE)

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

ředění:

připravený na použití

APLIKACE:

způsob:

houba

počet vrstev:

2 nebo 3

TEPLOTA APLIKACE:

od +10 °C do +30 °C.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C.

STABILITA:

přibližně 1 roky, pokud je nádoba vhodně uskladněná a nebyla otevřená.

POZNÁMKY:

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Omyjte nástroje vodou a saponátem.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A **LIKVIDACE**

www.dsluxdecor.cz

Výrobek je určený pro profesionální použití.
Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list. Doporučujeme, abyste si pečlivě prohlédli video návod efektu, který chcete získat před použitím produktu.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékáren.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové stránce www.dsluxdecor.cz

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č. 1 Října 2017

Vydané: Oddělením kontroly VALPAIN S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY

Strana 2 z 2

Distributor pro ČR: DSluxdecor s.r.o., Malašická 49, 13 00 PRAHA,
Informace : tel: +420 606 751 007, valpaint@dsluxdecor.cz, www.dsluxdecor.cz