

## FINIX 60

### Technický list:

**NÁZEV:**

**TYP:**

**POUŽITÍ:**

**FINIX 60**

vnitřní povrchová úprava na vodní bázi

vnitřní úprava povrchů na vodní bázi, která se aplikuje na ANTICANDO 300 pro dosažení efektu Art Antique.

**CHARAKTERISTIKA:**

**Specifická hmotnost:** 1,010 ± 30 gr/LT. při 20°C

**Viskozita:** = = =

**Vydatnost:** Bezbarevný FINIX 60 15–17 m<sup>2</sup>/LT jedna vrstva (může se lišit podle drsnosti, pórovitosti a nasákavosti povrchu a způsobu aplikace)

Barevný FINIX 60 12–17 m<sup>2</sup>/LT (může se lišit podle drsnosti, pórovitosti a nasákavosti povrchu a způsobu nanášení)

**Efekt:** matný

**Zabarvení:** Z katalogu

**balení:** LT. 0,750

**DOBA SCHNUTÍ:**

**Suché na dotyk :** 2–4 hodiny při 20°C

**Přetíratelný:** 6 - 8 hodin při 20°C

**Úplně suché:** 24 hodin při 20 °

**VLASTNOSTI A  
ODOLNOST :**

FINIX 60 je transparentní anebo zabarvený.

**PŘÍPRAVA POVRCHU A  
APLIKACE PRODUKTU:**

Po 8 hodinách při 20°C, po úplném zaschnutí ANTICANDO 300, naneste jednu vrstvu nebarveného FINIX 60 (transparentní). Nechte zaschnout 6-8 hodin při 20 °C a poté naneste druhou vrstvu barevného FINIX 60. Naneste malé množství produktu na obě vrstvy, aplikujte nepravidelně ve všech směrech, Dále, dokud je FINIX 60 ještě mokrá, pracujte po povrchu pomocí plastové špachtle PV77 křížovými tahy.

**Pozn.:** Anticando 300 se stává prodyšným a omyvatelným běžnými saponáty po 15 dnech od aplikace.

**PŘÍPRAVA  
PRODUKTU:  
POUŽITÍ:**

**Ředění:** připraveno k použití.

**Nástroje:** štětec nebo špachtle

**Počet nátěrů:** 1 nebo více

**Skladování:** ujistěte se, že je plechovka pevně uzavřena, a to i po použití, při teplotě ne nižší než +5 °C a ne vyšší než + 35 °C.

**Stabilita:** přibližně 2 roky v těsném a dobře uzavřeném plechu.

**POZNÁMKY:**

Aplikační teplota musí být mezi +5 °C a +30 °C. Ihned po použití umyjte nástroje vodou a mýdlem.

Technický list č. SC 00199 vydaný oddělením kontroly kvality: