

KLONDIKE RASANTE R7

Technický list č. SC 00258

NÁZEV:

KLONDIKE RASANTE R7

TYP:

vnější a vnitřní minerální nátěr pro stěny

POUŽITÍ:

Na vyrovnání drsných povrchů pro aplikaci KLONDIKE CORTEN

CHARAKTERISTIKA:

Specifická hmotnost: 1.600 ± gr/LT při teplotě 20 °C
Vydatnost: 2 - 15 m²/LT jedna vrstva na polo-hladkém povrchu (může se lišit v závislosti od povrchu, pórovitosti a absorpce podkladu a metody aplikace)

Viskozita: 25000 cps

Estetický efekt: Saténový – hladký, dokončit s nerezovým hladítkem

Zabarvení: bílá

Balení: LT.1-LT.2,5-LT.5

DOBA SCHNUTÍ:

Suchý na dotyk: po 1 hodině při teplotě 20 °C

Přetíratelný: po 3-4 hodinách při teplotě 20 °C

Zcela suchý: po 24 hodinách při teplotě 20 °C

CHARAKTERISTIKA A

ODOLNOST:

přechodnost: vysoká **propustnost vodní páry:** 203 gr/m² za 24 hodin (pravidlo UNI 396-ISO DIN 7783)

odolnost proti difúzi: μ = 121 (ekvivalentní vzduchová vrstva Sd = 0,10 m.) tloušťka barvy 0,8 mm.

koeficient absorpce vody (pravidlo DIN 52617): W = 0,076 Kg/m² X h^{0,5}. **teorii kuenzle respektováno** (pravidlo DIN 18550): Sd X W < 0,007 Kg / m X h^{0,5}

PŘÍPRAVA PRODUKTŮ:

ředění: připravený na použití

systém: stěrka

Počet nátěrů: 1

CYKLUS APLIKACE:

Drsné nebo nedokončené povrchy: Odstraňte starou loupající se barvu nebo se rozpadající nátěr a omyjte dostatečným saponátem. Naneste vhodný fixační materiál, zejména na vápenné povrchy nebo na omítky na bázi vápna. Dále naneste nátěr KLONDIKE RASANTE R7 pomocí hladítka z nerezové oceli PV 43 tak, aby se povrch co nejvíce vyhladil. KLONDIKE RASANTE R7 také funguje jako základní PRIMER, proto po 12 hodinách při 20 °C aplikujte KLONDIKE CORTEN TOP bez použití PRIMER 1200

APLIKAČNÍ TEPLOTA:

+ 10 °C až +25 °C. Není možné použít za přímého slunečního svícení nebo za větrných podmínek. Vyhněte se aplikaci ve vlhkých dnech nebo na ledově chladných površích.

SKLADOVÁNÍ:

ujistěte se, že je nádoba důkladně uzavřená aj po použití a skladujte při teplotě od +5 °C do +30 °C.

POZNÁMKY:

Důkladně promíchejte produkt před použitím. Nářadí krátce po použití umyjte vodou a saponátem

STABILITA:
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A
LIKVIDACE

Zhruba 1 rok v těsně uzavřených nádobách, které nebili nikdy otevřené.
Výrobek je určený pro profesionální použití.
Před použitím je potřebné přečíst celý návod a Bezpečnostní list.

Zabraňte přímému kontaktu s pokožkou. Chraňte oči a tvář vhodnými ochrannými prostředky. V případě kontaktu, okamžitě a důkladně opláchnete vodou a poraďte se s lékáren.

Podrobné informace a pokyny při manipulaci, bezpečnosti a osobní ochraně sú uvedené v Bezpečnostním listě dostupného v elektronické verzi na webové stránce www.dsluxdecor.sk

Nářadí je nutné hned po použití důkladně umýt vodou a vhodným čistícím prostředkem. Nářadí se nesmí čistit ve vodných odtocích, kanalizacích.

Likvidovat podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Zlikvidujte v souladu s platnými předpisy a způsoby nakládání s odpady pro použité balení.

Vydání: č.1 , Březen 2016

Vydané: Oddělením kontroly VALPAINT S.p.A. Via dell'Industria, 80, 60020 POLVERIGI (AN) - ITALY